

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ТК 465 «Строительство»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ

№ ТК465-001

Наименование стандарта организации СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ЗДАНИЙ
С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ ИЗ ТОНКОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКИ CERESIT. Материалы для проектирования
и рабочие чертежи узлов. Инструкции по монтажу. Технические описания

Основной разработчик Общество с ограниченной ответственностью «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК»
(наименование организации)

Россия, Москва, 111141, Зеленый проспект, 3/10, стр. 15

(адрес организации)


Председатель ТК 465



Зарегистрирован в реестре ТК 465

« 27 » октября 2006 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК»



СТАНДАРТ
ОРГАНИЗАЦИИ

СТО 58239148–001–2006

**СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ЗДАНИЙ
С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ ИЗ ТОНКОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКИ CERESIT**

**Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов.
Инструкция по монтажу. Технические описания.**

STANDARD OF ORGANIZATION

**EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS
WITH RENDERING CERESIT
Guideline for technical approval**

Москва
2006

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
Технический комитет по стандартизации
ТК 465 «СТРОИТЕЛЬСТВО»

№ ТК 465-001



11 октября 2006 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Хенкель Баутехник»



А.Ф. Зайцев

10 марта 2006 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМЫ НАРУЖНОГО УТЕПЛЕНИЯ СТЕН ЗДАНИЙ С ОДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ ИЗ ТОНКОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКИ CERESIT

Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов.
Инструкция по монтажу. Технические описания.

STANDARD OF ORGANIZATION

EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING CERESIT Guideline for technical approval

«РАЗРАБОТАНО»

Директор Городского координационного
экспертно-научного центра
«ЭНЛАКОМ»



Т.А. Усатова

10 марта 2006 г.

«РАЗРАБОТАНО»

Заместитель Генерального директора
ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»



С.М. Гликин

10 марта 2006 г.

«РАЗРАБОТАНО»

Руководитель ЛПИСИЭС ЦНИИСК им.
В.А. Кучеренко



А.В. Дестрицкий

14 2006 г.

«РАЗРАБОТАНО»

Начальник
Технического департамента
ООО «Хенкель Баутехник»



Б.М. Синекаев

10 марта 2006 г.

Москва
2006

Содержание

Введение	4
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	5
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	5
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ИЗДЕЛИЯМ	9
6. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СТЕН.....	15
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «CERESIT VWS»	20
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ	25
ПРИЛОЖЕНИЕ А Необходимая толщина слоя теплоизоляции при новом строительстве и реконструкции зданий для различных населенных пунктов	27
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Рабочие чертежи узлов.....	33
ЭКСПЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.....	34
РАЗДЕЛ 1.1 СТЕНЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА.....	36
РАЗДЕЛ 1.2 СТЕНЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	54
РАЗДЕЛ 1.3 ИЗДЕЛИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	72
РАЗДЕЛ 1.4 ТИПОВЫЕ УЗЛЫ	75
ПРИЛОЖЕНИЕ В Теплотехнический расчет наружных стен (пример расчета).....	83
Расчет повышения теплозащиты стены.....	83
Расчет необходимости парозащиты стены	84
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Инструкция по наружному утеплению стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки.....	87
1. Общие положения.....	87
2. Подготовительные работы.	88
3. Монтаж систем теплоизоляции Ceresit	88
4. Консервация системы теплоизоляции в случае незавершенного монтажа.....	97
5. Требования безопасности	97
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Организация труда и нормы трудозатрат	98
1. Общие положения.....	98
2. Организация труда.....	98
3. Нормы трудозатрат.....	98
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Методы контроля физико-технических свойств материалов.....	100
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	103

Введение

Настоящий стандарт организации разработан в соответствии с целями и принципами стандартизации в Российской Федерации, установленными Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также правилами применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» и ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

В настоящем стандарте реализованы положения статей 11-13, 17 Федерального закона «О техническом регулировании».

Объектами стандартизации и настоящего стандарта организации являются:

- технологическая оснастка и инструмент;
- технологические процессы, а также общие технологические нормы и требования с учетом обеспечения безопасности для жизни и здоровья граждан, окружающей среды и имущества;
- методики проектирования;
- номенклатура материалов и комплектующих изделий, применяемых согласно стандарта;
- процессы и технологии выполнения работ и др.

Настоящий стандарт организации также содержит требования к системе качества, необходимые для оценки выполненных проектов, поставляемой продукции, выполняемых строительно-монтажных работ, которые можно использовать для внешнего обеспечения качества и их оценки внешними сторонами.

Настоящий стандарт организации разработан в полном соответствии с действующими строительными нормами и правилами и регламентирует применение материалов, разработанных и поставляемых в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями, утвержденными с установленном порядке. Положения, содержащиеся в настоящем документе, могут быть в дальнейшем дополнены, изменены или отменены.

Стандарт может быть использован проектирующими и строительными организациями, а также специалистами строительных инспекций.

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН ГУ «ЭНЛАКОМ», ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, ООО «Хенкель Баутехник» и группой специалистов.

2. ПРОШЕЛ ЭКСПЕРТИЗУ технического комитета по стандартизации ТК465 «Строительство» и зарегистрирован 27 октября 2006г. № ТК465-001

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом по ООО «Хенкель Баутехник» от 27 октября 2006г. № 92

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

**СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ЗДАНИЙ
С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ ИЗ ТОНКОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКИ CERESIT**

**Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов.
Инструкция по монтажу. Технические описания.**

**EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS
WITH RENDERING CERESIT**

Guideline for technical approval

Дата введения: 23.10.2006

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на фасадные системы с теплоизоляцией и отделочным слоем из тонкослойной штукатурки «Ceresit WM» и «Ceresit VWS» для наружного утепления стен зданий различного назначения и устанавливает требования к проектированию и выполнению работ по монтажу таких систем.

Стандарт организации разработан для применения во всех регионах России в соответствии с условиями, изложенными в п.4.2.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и классификаторы:

ГОСТ 1.1-2002	«Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения»;
ГОСТ 31251-2003	«Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны»
ГОСТ Р 1.10-2004	«Стандартизация в Российской Федерации. Правила стандартизации и рекомендации по стандартизации. Порядок разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены»;
ГОСТ Р 1.2-2004	«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены»;
ГОСТ Р 1.4-2004	«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»;
ГОСТ Р 1.5-2004	«Стандарты национальные российской федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения»;
МДС 55-1.2005	«Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки. Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов»;
СНиП 2.08.02-89*	«Общественные здания и сооружения»;
СНиП 2.09.04-87*	«Административные и бытовые здания» (изд. 2001 с изменениями);
СНиП 2-01-01-82	«Справочное пособие к СНиП «Строительная климатология»;
СНиП 21-01-97*	«Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СНиП 23-01-99	«Строительная климатология»;
СНиП 23-02-2003	«Тепловая защита зданий»;
СНиП 3.04.01-87	«Изоляционные и отделочные покрытия»;
СНиП 31-01-2003	«Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 31-02-2001	«Дома жилые одноквартирные»;
СНиП 31-03-2001	«Производственные здания»;
СНиП 31-04-2001	«Складские здания»;
СНиП 31-05-2003	«Общественные здания административного назначения»;

СНиП II-22-81	«Каменные и армокаменные конструкции»;
СНиП II-3-79*	«Строительная теплотехника»;
СП 23-101-2004	«Проектирование тепловой защиты зданий»;
ТС-07-0412-01	Многослойные теплоизоляционные системы «Ceresit WM» и «Ceresit VWS»;
ТС-07-0595-02	Многослойные системы «Ceresit WM» и «Ceresit VWS»;
ТС-07-0831-03	Фасадные системы с тонким наружным штукатурным слоем «Ceresit WM» и «Ceresit VWS»;
ТУ 2316-012-58239148-2006	Краска водно-дисперсионная МАРКИ «CERESIT».
ТУ5745-007-58239148-03	Строительные растворы штукатурные и выравнивающие торговой марки «CERESIT»;
ТУ5745-008-58239148-03	Клеи для крепления отделочных материалов, шпаклёвочные и грунтовочные составы торговой марки «CERESIT»;
ТУ5745-010-58239148-2003	Полимерные штукатурные декоративные составы торговой марки «Ceresit»;
ТУ5775-009-58239148-03	Составы строительные для устройства гидроизоляции торговой марки «CERESIT»;

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящем стандарте используют термины и определения, установленные в национальном стандарте Российской Федерации на термины и определения ГОСТ 1.1, ГОСТ Р 1.12 или в действующем в этом качестве межгосударственном стандарте на термины и определения, а также термины с соответствующими определениями, относящиеся к области применения данного СТО, приведенные ниже.

3.2. Специальная терминология.

Фасадная теплоизоляционная система – здесь, краткое наименование систем с теплоизоляцией из пенополистирола, минераловатных плит и др. теплоизоляционных материалов с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки для наружного утепления стен зданий. Свободный перевод терминологии ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) системы Европейской организации технического нормирования EOTA (European organization for technical approvals).

Пенополистирольная плита – теплоизоляционный материал (в виде плит) из вспененного полистирола изготовленный методом прессования или экструзии с модифицирующими добавками. Используется для устройства теплоизоляционного слоя.

Минераловатная плита – теплоизоляционный материал (в виде плит) из базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобными добавками. Используется для устройства теплоизоляционного слоя и противопожарных расщечек в теплоизоляционном слое из пенополистирольных плит.

Фасадный дюбель – комбинированный анкер/дюбель с ронделью и сердечником - изготовлен из полимерных материалов, сердечник изготовлен из металла с антикоррозионным покрытием или стеклонаполненного полиамида. Используется для механического крепления теплоизоляционного материала к стене.

Опорный/цокольный профиль – профиль из алюминиевого сплава, нержавеющей стали и/или ПВХ. Используется как опора и защита торцов граничного ряда теплоизоляционного материала, а также для устройства различных примыканий систем утепления.

Сетка стекляннная строительная пропитанная – плетеная сетка из стекловолокна с полимерным щелочестойким покрытием (армирующая сетка). Используется для армирования защитного базового слоя. В фасадной теплоизоляционной системе применяются также профилированные изделия из сетки – угловые примыкающие, деформационные.

Клеевая полимер-цементная смесь – для крепления теплоизоляционных плит из пенополистирола (**Ceresit СТ 83**), для крепления теплоизоляционных плит из пенополистирола и создания на их поверхности защитного базового слоя (**Ceresit СТ 85**), для крепления минераловатных теплоизоляционных плит и создания на их поверхности защитного базового слоя (**Ceresit СТ 190**), для крепления керамической и каменной плитки (**Ceresit CM 14**), для крепления мраморной плитки и плитки из крупнокристаллических горных пород (**Ceresit CM 15/115**), для

крепления керамических плиток и плиток из натурального и искусственного камня (**Ceresit CM 16**), для крепления любых видов плитки (**Ceresit CM 17/117**).

Смесь для заполнения швов – цветная затирка для заполнения швов керамических, каменных и стеклянных плиточных облицовок (**Ceresit CE 33, Ceresit CE 35**).

Грунтовка – для укрепления и импрегнирования оснований (**Ceresit CT 17**), для повышения адгезии последующих покрытий к основанию (**Ceresit CT 15, Ceresit CT 16**) под тонкослойные минеральные и полимерные акриловые штукатурки, клеевые составы и фасадные краски.

Выравнивающая шпаклевка – для ремонта, оштукатуривания и тонкослойного выравнивания (**Ceresit CT 29**), для подготовки минеральных оснований под окраску (**Ceresit CT 225**).

Декоративная тонкослойная штукатурка – полимерная (**Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 77/177**), минеральная (**Ceresit CT 35, Ceresit CT 36, Ceresit CT 137**).

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ содержит техническую документацию, материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов многослойных стен отапливаемых зданий различного назначения с теплоизоляцией из пенополистирольных плит (система «Ceresit VWS») и минераловатных плит на синтетическом связующем (система «Ceresit WM»).

4.2. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ разработан для следующих условий:

- здания одно- и многоэтажные, I – V степени огнестойкости с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом;
- стены несущие или самонесущие из штучных материалов (кирпич, камни, ячеистобетонные и бетонные блоки), монолитного железобетона, композитных панелей, в том числе трехслойных;
- температура холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – до минус 55 °С.

4.3. Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и защитным штукатурным слоем (Система «Ceresit VWS») относятся с внешней стороны к классу пожарной опасности К0 и могут применяться в зданиях и сооружениях высотой до 75 м (25 этажей) всех степеней огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*), всех классов конструктивной и функциональной опасности (по СНиП 21-01-97*), за исключением класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, школ и внешкольных учебных заведений класса Ф4.1, при соблюдении требований, указанных в разделе 7.

Наибольшая высота применения систем «Ceresit VWS», ограниченная высотой зданий различного функционального назначения приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Тип здания	Наибольшая высота применения систем Ceresit ограниченная высотой здания выраженная в метрах или числе этажей
Многоквартирные дома по СНиП 31-01-2003*	75 метров *
Общезития по СНиП 31-01-2003*	50 метров *
Общественные здания и сооружения по СНиП 2.08.02-89*	16 этажей
Бытовые и административные здания по СНиП 2.09.04-87*	50 метров *
Дома жилые многоквартирные по СНиП 31-02-2001	без ограничений
Производственные здания по СНиП 31-03-2001	54 метра **
Складские здания по СНиП 31-04-2001	36 метров **

* Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа (включая мансардный), не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене

** Высота здания измеряется от пола 1-го этажа-до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа.

4.4. Стены с теплоизоляцией из минераловатных плит на синтетическом связующем и защитно-декоративным штукатурным слоем (Система «Ceresit WM») относятся с внешней стороны к классу пожарной опасности К0 и могут применяться в зданиях высотой до 100 м всех степеней огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*), классов пожарной опасности С0 (по СНиП 21-01-97*, табл.4 и 5).

4.5. Теплотехнические расчеты по обоснованию утепления наружных стен, следует осуществлять с учетом исходных данных приложения «А» и примера в приложении «В».

Проектирование следует вести с учетом действующих нормативных документов, положений разделов 6 и 7 и приложения «Б» настоящего стандарта.

Инструкция по наружному утеплению стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки приведена в приложении «Г».

5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ИЗДЕЛИЯМ

5.1. Теплоизоляционные материалы

В качестве теплоизоляции применяют изделия из плит пенополистирола или минеральной ваты на синтетическом связующем.

Плиты имеют следующие номинальные размеры:

- Пенополистирольные: 1200x1000; 1200x500; 1000x500 и 945x650 мм.
- Минераловатные: 1200x600; 1000x500; 1200x650; 1000x600; 100x1200; 150x1200; 200x1200 и 200x1000 мм.

Плиты имеют следующие характеристики пожарной опасности:

Пенополистирольные:

- группа горючести Г1-Г2 по ГОСТ 30244-94;
- группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30244-94;
- группа дымообразующей способности ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89*.

Минераловатные:

- группа горючести НГ по ГОСТ 30244-94.

Физико-механические свойства плит из пенополистирола должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.1

Таблица 5.1.

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Требуемое значение
1.	Номинальные отклонения размеров плит, мм	
	длина	± 5
	ширина	± 5
	толщина	+4, -2
	разнотолщинность	≤ 3
	разность диагоналей	≤ 3
2.	Плотность, кг/м ³	от 15,1 до 18,0
3.	Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, МПа, не менее	0,1
4.	Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	0,18
5.	Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более	2,0
6.	Расчетная теплопроводность для всех марок плит, Вт/(м·°С), не более:	
	λ _А	0,041
	λ _Б	0,042
7.	Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,03
8.	Группа горючести	Г1, Г2
9.	Время самостоятельного горения материала, с, не более	2
10.	Влажность плит, отгружаемых потребителю, %, не более	12
11.	Выдержка до раскроя плит, сут., не менее	14

Физико-механические свойства минераловатных плит должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.2.

Таблица 5.2.

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Требуемое значение
1.	Номинальные отклонения размеров плит, мм	
	длина	± 3
	ширина	± 5
	толщина	+4, -1
	разнотолщинность	≤ 3
	разность диагоналей	≤ 3
2.	Модуль кислотности минеральной ваты, не менее	1,9
3.	Водостойкость (рН водной вытяжки)	3,0
4.	Плотность однородного/многослойного утеплителя, кг/м ³ , не менее	130/105-128 *
5.	Содержание неволоконистых включений, % по массе, не более	4,0
6.	Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, кПа, не менее	40
7.	Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее	35
8.	Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее	15
9.	Теплопроводность при условиях эксплуатации А и Б по СНиП 23-02-2003, Вт/(м·°С), не более:	
	λ _А	0,0475
	λ _Б	0,05
10.	Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,3

* В зависимости от толщины.

5.2. Дюбели для крепления теплоизоляционных плит

Общие требования к дюбелям для крепления теплоизоляционных плит приведены в таблице

5.3.

Таблица 5.3.

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Требуемое значение для дюбеля вида			
		Забивной с обычной распорной зоной	Винтовой		
			с обычной распорной зоной	с удлиненной распорной зоной	для пустотелых материалов
1.	Функциональное назначение по материалу основания	Бетон, кирпич и камни керамические полнотелые, кирпич и камни силикатные полнотелые, трехслойные панели при толщ. наружного бетонного слоя не менее 40мм		Пустотелый кирпич и легкий бетон	Пенобетон, газобетон плотностью от 400 кг/м ³
2.	Глубина заделки, мм	35-50	50	90	110
3.	Длина дюбеля, мм	75-295	100-340	20-340	150-340
4.	Диаметр дюбеля, мм	8; 10			
5.	Диаметр рондели, мм	60, 90, 120			
6.	Вырывающее усилие, кН, не менее	0,25	0,5	0,2	0,2

Для ламельных плит утеплителя (с перпендикулярным расположением волокон) диаметр рондели должен составлять не менее 90мм.

Рекомендуемые технические параметры сырья для изготовления дюбелей приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Требуемое значение
Дюбель, гвоздь, заглушка из термопласта (полиамид стеклонанополненный) марка РЕ 6 - нейлон		
1.	Плотность, г/см ³	1,3 - 1,38
2.	Содержание вторичного сырья, % не более	5
3.	Температура плавления (по Мартенсу), °С	170 - 200
4.	Удельн. теплоемкость при 25°С, кал/(г·°С)	0,45 - 0,5
5.	Термический коэффициент линейного расширения в интерв. от 0 до 100°С, 1/°С	1·10 ⁻⁵
6.	Температура хрупкости, °С	-40
7.	Относит. удлинен. при разрыве, %	6 - 8
8.	Разрушающее напряжение, кгс/см ² при растяжении при изгибе	1 000 – 1 500 1 600 – 2 300
9.	Предел текуч. при растяжении, кгс/см ²	240
10.	Модуль упругости при сжатии, кгс/см ²	61 000 – 70 000
11.	Ударная вязкость с надрезом, кгс-см/см ²	25 - 35
12.	Твердость по Бринеллю, кгс/мм ²	10
Дюбель, рондель из ПЭНД (полиэтилен низкого давления)		
1.	Плотность, г/см ³	0,949 - 0,955
2.	Температура плавления, °С	120 - 125
3.	Удельн. теплоемкость при 25°С, кал/(г·°С)	0,45 - 0,5
4.	Термический коэффициент линейного расширения в интерв. от 0 до 100°С, 1/°С	2,1·10 ⁻⁴ - 5,5·10 ⁻⁴
5.	Температура хрупкости, °С, не менее	-100
6.	Относит. удлинен. при разрыве, %	300 - 700
7.	Разрушающее напряжение, кгс/см ² при растяжении при изгибе	220 - 300 200 - 350
8.	Предел текуч. при растяжении, кгс/см ²	240
9.	Модуль упругости при изгибе, кгс/см ²	6 500 – 7 500
10.	Ударная вязкость с надрезом, кгс-см/см ²	8 - 12
11.	Твердость по Бринеллю, кгс/мм ²	4,5 - 5,8
Гвоздь/шуруп сталь оцинкованная класс 5,8 с защитным покрытием – электрооцинковка или нерж.класса А4		
1.	Толщина защитного слоя, мкм	4 - 15
2.	Разрушающее напряжение, кгс/см ² при растяжении при изгибе	12 000 6 000

5.3. Клеевые смеси

Физико-механические свойства клеевых смесей для крепления плит теплоизоляции и устройства армированного штукатурного слоя должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.5.

Таблица 5.5.

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Требуемое значение для		
		СТ 83	СТ85	СТ 190
1.	Насыпная плотность, кг/м ³	1300±100	1300±100	1300±100
2.	Средняя плотность растворной смеси, кг/м ³ , не менее	1350±100	1350±100	1350±100
3.	Время использования растворной смеси, мин, не менее	90	120	90
4.	Подвижность растворной смеси, см	8,5±1,0	8,5±1,0	8,0±1,0
5.	Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,03		
6.	Адгезия к бетону, МПа, не менее	0,6	0,6	0,6
7.	Расплаиваемость, %, не более	10	10	10
8.	Прочность на сжатие, МПа, не менее	10	10	10
9.	Морозостойкость, циклов, не менее	75		

Физико-механические свойства клеевых смесей для крепления плиточных облицовок должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.6.

Таблица 5.6.

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Требуемое значение для			
		СМ 14	СМ 15/115	СМ 16	СМ 17/117
1.	Насыпная плотность, кг/м ³	1200±100	1200±100	1200±100	1200/1300±100
2.	Средняя плотность растворной смеси, кг/м ³ , не менее	1550±100	1450±100	1550±100	1450/1500±100
3.	Время использования растворной смеси, мин, не менее	15	30	30	90/40
4.	Время коррекции, мин, не менее	10	10	25	20/15
5.	Площадь контакта плитки с клеем, %, не менее	65	65	65	65
6.	Сползание, мм, не более	0,5	0,5	0,5	0,5
7.	Подвижность растворной смеси, см	8,0±0,5	8,5±0,5	8,0±0,5	8,0/6,0±0,5
8.	Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,01			
9.	Адгезия к бетону, МПа, не менее	0,5	0,7(0,5)*	0,5	0,8/0,7
10.	Расслаиваемость, %, не более	10	10	10	10
11.	Прочность на сжатие, МПа, не менее	10	10	10	не норм.
12.	Морозостойкость, циклов, не менее	75			

5.4. Штукатурки

Физико-механические свойства штукатурки Ceresit СТ 29 должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.7.

Таблица 5.7.

№ п/п	Название показателя	Требуемое значение
1.	Насыпная плотность, кг/м ³	1250±100
2.	Плотность растворной смеси, кг/м ³	1650±100
3.	Время использования растворной смеси, минут, не менее	60
4.	Толщина слоя, мм, не больше	20
5.	Подвижность, см, не больше	9
6.	Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,01
7.	Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, МПа, не менее	3,5
8.	Прочность на сжатие через 28 суток, МПа, не менее	10,0
9.	Морозостойкость, циклы, не менее	50
10.	Адгезия к бетонному основанию, МПа, не менее	0,5
11.	Усадка, %, не больше	0,2

5.5. Армирующие сетки

Физико-химические свойства армирующих сеток должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.8.

Таблица 5.8.

Наименование показателя, ед. изм.	Требуемое значение сеток	
	стандартных	усиленных
1. Масса на ед. площади аппретированной сетки (номинальная), г/м ² , не менее	155	250
2. Толщина номинальная, мм	0,47	0,9
3. Размер ячеек, мм	3,5-5х3,5-5	6-8,5х6-8,5
4. Разрывная нагрузка в исходном состоянии, Н/5 см, не менее:		
по основе	1900	3800
по утку	1900	3500
5. Разрывная нагрузка после "быстрого" теста*, Н/5 см, не менее:		
по основе	1250	2300
по утку	1250	2300
6. Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5%-ном растворе NaOH при температуре (18-30) °С, Н/5 см, не менее:		
по основе	1000	1900
по утку	900	1750

* после выдержки в течение 6ч при pH=12,5 (NaOH - 0,88 г, КОН - 3,45 г; Са (ОН)₂ - 0,48 г) и 80°С; сушка при 20°С и относ.влажн.50%

5.6. Декоративные штукатурки и шпаклевки

Физико-механические свойства тонкослойных минеральных декоративных штукатурок должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.9.

Таблица 5.9.

№ п/п	Название показателя	Требуемое значение для декоративных штукатурок		
		СТ 35	СТ 36	СТ 137
1.	Плотность растворной смеси, кг/м ³	1600±100	1700±100	1650±100
2.	Максимальный размер зерна:*) зерно 1,5 мм зерно 2,5 мм	не норм.	не норм.	2,0 3,0
3.	Время использования растворной смеси, мин, не менее	60	60	60
4.	Толщина слоя, мм, не больше	5	5	5
5.	Подвижность, см	8,0±1,0	7,5±1,0	8,0±1,0
6.	Паропроницаемость, мг/м.час.Па, не меньше	0,05		
7.	Усадка, %, не больше	0,2	0,2	0,2
8.	Адгезия к бетонному основанию, МПа, не меньше	0,3	0,2	0,5
9.	Коэффициент водопоглощения, кг/м ² час ^{0,5} , не больше	0,1	0,1	0,1
10.	Прочность на сжатие, МПа	10,0	8,0	7,0
11.	Прочность на растяжение при изгибе, МПа	3,0	2,5	2,0
12.	Морозостойкость, циклы, не меньше	50	50	50
13.	Стойкость к атмосферным осадкам	устойчива через 24 часа		

Физико-механические свойства тонкослойных полимерных декоративных штукатурок должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.10.

Таблица 5.10.

№ п/п	Название показателя	Требуемые значения для декоративных штукатурок			
		СТ 60	СТ 63	СТ 64	СТ 77 /177*
1.	Плотность растворной смеси, кг/м ³	1550±5%	1600±5%	1600±5%	1600±5%
2.	Подвижность, см	10,0±1,0	11,0±1,0	10,5±1,0	9,0±1,0
3.	Паропроницаемость, мг/м.час.Па, не меньше	0,02			
4.	Наибольшая крупность заполнителя, мм	1,5	3,0	2,0	1,2 / 2,0
5.	Толщина слоя, мм, не больше	5±0,5	5±0,5	5±0,5	5±0,5
6.	Время высыхания при температуре 20 ± 10 °С до степени 3, мин, не более	15	15	15	30
7.	Адгезия к бетонному основанию, МПа, не менее	0,5	0,5	0,5	0,5
8.	Коэффициент водопоглощения, кг/м ² час ^{0,5} , не более	0,1			
9.	Морозостойкость, циклы, не меньше	50	50	50	50
10.	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20 ± 2 °С	стойк после 24ч твердения	стойк после 12ч твердения	стойк после 24ч твердения	стойк после 48ч / 72ч твердения

* Через дробь указаны свойства для материала Ceresit СТ 77 /177 с размером зерна заполнителя 0,8–1,2 мм и 1,4–2,0 мм соответственно.

Физико-механические характеристики затирок (шпаклёвок) для швов должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.11.

Таблица 5.11.

№ п/п	Название показателя	Требуемое значение для продуктов	
		CE 33	CE 35
1.	Насыпная плотность, кг/м ³	900±100	
2.	Подвижность растворной смеси, см	8,0±1	
3.	Паропроницаемость, мг/м.час.Па, не меньше	0,05	
4.	Начало схватывания, ч, не менее	1	1
5.	Конец схватывания, ч, не более	6	6
6.	Средняя плотность растворной смеси, кг/м ³ , не менее	1800	
7.	Ширина шва без образования трещин, мм, не менее	2-5	4-15
8.	Морозостойкость, циклов, не менее	50	50
9.	Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 1/28 суток, МПа, не менее	1,0/3,0	1,0/3,0
10.	Прочность на сжатие в возрасте 1/28 суток, МПа, не менее	5,0/20,0	6,0/12,0
11.	Усадка в возрасте 28 суток, %, не более	0,3	0,25

5.7. Грунтовки и краски

Физико-химические свойства грунтовок должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.12.

Таблица 5.12.

№ п/п	Название показателя	Значения для грунтовок Ceresit	
		СТ 16	СТ 17
1.	Плотность, кг/м ³	1370-1550	1001-1003
2.	Массовая доля нелетучих веществ, %	не нормируется	5-8
3.	Время высыхания до степени 3, ч, не более	3	2
4.	Укрывистость высушенной плёнки, г/м ² , не более	200	не нормируется
5.	Значение pH	8,5-9,7	7,0-9,0
6.	Глубина проникновения, мм, не менее бетон М 300 кирпич М 75 цементно-известковая штукатурка М 50	не нормируется	0,5 1,0 1,5
7.	Паропроницаемость, мг/м.час.Па, не меньше	0,08	0,007
8.	Стойкость плёнки к статическому действию воды при температуре 20±2°С, ч, не менее	24	не нормируется
9.	Твёрдость плёнки, у.е., не менее	не нормируется	0,1
10.	Эластичность плёнки, мм, не менее	3	1

Физико-химические свойства красок должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.13.

Таблица 5.13.

№ п/п	Наименование показателя	Значения для марок			
		СТ 42	СТ 44	СТ 48	СТ 54
1.	Цвет пленки краски	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений от образцов цвета «Картотеки» (макс. ΔE = 1,0, макс. ΔL = 1,0)			
2.	Внешний вид пленки	После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной поверхностью, без посторонних включений и трещин.			
3.	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50			
4.	pH	7,5-9,5	7,5-9,5	7,5-9,5	9,5-11,5
5.	Степень перетира, мкм, не более	60			
6.	Динамическая вязкость, мПа · с	1900-2500	1200-2000	4800-5300	1070-1200
7.	Время высыхания степени 3 при температуре (20± 2)°С, ч, не более	1			
8.	Укрывистость высушенной пленки, г/ м2, не более	120			
9.	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3, отн.ед, не менее:	0,35			
10.	Смываемость пленки краски, г/м ² , не более	2,0	2,0	2,0	2,03,5
11.	Условная светостойкость покрытия, ч, не менее	24			
12.	Паропроницаемость, мг/м.час.Па, не меньше	0,001	0,001	0,005	0,005
13.	Стойкость пленки статическому воздействию при температуре (20 ± 2)°С, ч не менее - воды - 10%-ного моющего средства	24 24			
14.	Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее	100			

6. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СТЕН

6.1. Стена при новом строительстве может быть несущая или самонесущая и представляет собой трехслойную конструкцию с несущим слоем из полнотелого глиняного кирпича толщиной 380 мм или 510 мм, а также из бетонных и ячеистобетонных блоков или монолитного железобетона со слоем теплоизоляции из плитного пенополистирола типа ПСБ-С или минераловатной плиты на синтетическом связующем с защитным слоем толщиной 4,5-9,0 мм из штукатурки Ceresit СТ 190 (ТУ 5745-008-58239148-03) - для минплиты (система «Ceresit WM»), Ceresit СТ 85 (ТУ 5745-008-58239148-03) - для пенополистирола (система «Ceresit VWS»).

6.2. При защитно-декоративном слое из штукатурки в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе 7 необходимо, чтобы:

- защитная штукатурка имела нулевой предел распространения огня и была армирована щелочестойкой стеклосеткой;

- толщина ее составляла 4,5 мм (кроме цоколя) и не менее 7 мм - в цокольной части;

- при теплоизоляции из пенополистирола следует предусматривать расщепки из негорючих материалов (в нашем случае - из минераловатных плит) на всю толщину слоя теплоизоляции и высотой не менее толщины перекрытия, но не менее 150 мм.

6.3. Системы наружной теплоизоляции с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки «CERESIT», состоят из следующих основных элементов:

- клеевая полимер-цементная смесь для крепления теплоизоляционных плит к стене;

- теплоизоляционные плиты для создания теплоизоляционного слоя;

- тарельчатые дюбели и анкеры;

- клеевая полимер-цементная смесь для устройства базового армированного слоя;

- сетка стеклянная строительная пропитанная щелочестойким составом для армирования базового слоя;

- декоративные тонкослойные штукатурки для устройства защитно-декоративного покрытия.

6.4. Для устройства систем «CERESIT» также предусмотрено использование следующих материалов и изделий:

- грунтовки для укрепления и импрегнирования оснований;

- опорные/цокольные профили, выравнивающие прокладочные шайбы и соединительные элементы для защиты торцов граничного ряда теплоизоляционного материала, а также для устройства различных примыканий систем утепления;

- угловые и примыкающие профили;

- герметики, пеногерметики и уплотнительные материалы

- фасадные краски.

6.5. Общая характеристика слоев и используемых компонентов приведена в табл.6.1

№ п/п	Наименование и характеристика слоев и компонентов	Марка применяемых материалов и изделий	
		Система «Ceresit WM»	Система «Ceresit VWS»
1.	Дискретный/сплошной клеевой слой толщиной 3-30мм. Сухие смеси на основе цемента, минеральных наполнителей, полимерных добавок и армирующих микроволокон	Ceresit CT190	Ceresit CT83 или Ceresit CT85
2.	Теплоизоляционный слой типовой толщиной от 20 до 200мм - согласно теплотехническому расчету. Жесткий водостойкий материал из базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобными добавками или из вспененного полистирола с модифицирующими добавками	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем марок FAS4, FAS5 (PAROC); Façade Batts, Fasade Slab (Rockwool); Fasoterm PF Fasoterm NF (Saint-Gobain Isover); NOBASIL TF, NOBASIL TFL (IZOMAT) и др. отвечающие требованиям, приведенным в табл.5.2 и пригодность которых подтверждена действующей разрешительной документацией.	Плиты пенополистирольные марок ПСБ-С-25, ПСБС-25Ф - ПУТ-25 и др. отвечающие требованиям, приведенным в табл.5.1 и пригодность которых подтверждена действующей разрешительной документацией. В качестве противопожарных расщечек применяются плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем марок FAS4, FAS5 (PAROC); Façade Batts, Fasade Slab (Rockwool); Fasoterm PF (Saint-Gobain Isover); NOBASIL TF, (IZOMAT) и др. отвечающие требованиям, приведенным в табл.5.2 и пригодность которых подтверждена действующей разрешительной документацией.
3.	Дюбели/анкеры для механического крепления теплоизоляционных материалов в количестве от 4 до 11 шт/м2 в соответствии с классом дюбеля по допустимой нагрузке и высотой здания.	Дюбели тарельчатые, отвечающие требованиям, приведенным в табл.5.3 и пригодность которых подтверждена действующей разрешительной документацией.	
4.	Защитный базовый слой толщиной 4,5-9 мм. Сухие смеси на основе цемента, минеральных наполнителей, полимерных добавок и армирующих микроволокон	Ceresit CT190	Ceresit CT85
5.	Армирующая сетка из стеклянных нитей с щелочестойкой полимерной пропиткой	Сетки стеклянные щелочестойкие, отвечающие требованиям, приведенным в табл.5.8 и пригодность которых подтверждена действующей разрешительной документацией.	
6.	Грунтовочный слой - водная дисперсия акриловых сополимеров с минеральным наполнителем и пигментом	Ceresit CT15, Ceresit CT16	
7.	Защитно-декоративное покрытие толщиной в зависимости от размера зерна заполнителя 1,5 -3 мм	Ceresit CT35 Ceresit CT36 Ceresit CT137 Ceresit CT72 Ceresit CT73	Ceresit CT35 Ceresit CT36 Ceresit CT137 Ceresit CT60 Ceresit CT63 Ceresit CT64 Ceresit CT72 Ceresit CT73 Ceresit CT74 Ceresit CT75 Ceresit CT77
8.	Окрасочное покрытие фасадной краской (при необходимости дополнительной окраски фасада).	Ceresit CT48 Ceresit CT54	Ceresit CT42 Ceresit CT44 Ceresit CT48 Ceresit CT54

6.6. Теплоизоляционные плиты крепят к несущему слою стены на клею и дополнительно распорными дюбелями.

При подготовке поверхности стены (основания) до закрепления к ней теплоизоляции рекомендуется использовать при необходимости: антигрибковый препарат Ceresit CT 99; смывки для удаления высолов; грунтовки Ceresit CT 16 и Ceresit CT 17 (ТУ 5745-008-58239148-03), выравнивающую штукатурку и ремонтную шпатлевку Ceresit CT 29 (ТУ 5745-007-58239148-03).

В сплошном теплоизоляционном слое, предусматриваются температурные деформационные швы по осевым отметкам существующих деформационных швов здания и с интервалом 24 м (в слое минераловатного утеплителя) или 36 м (в слое пенополистирольного утеплителя).

6.7. Для наклейки минераловатных плит рекомендуется использовать клей Ceresit CT 190, а пенополистирольных плит - Ceresit CT 83 или Ceresit CT 85 (ТУ 5745-008-58239148-03), которые

характеризуются прочностью сцепления с основанием не менее 0,6 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5%.

6.8. Клей следует наносить на теплоизоляционную плиту с помощью штукатурного шпателя валиком (шириной 4-6 см) по всему периметру с отступлением от краев на 2-3 см и дополнительно "куличами" на остальную поверхность плиты, при этом площадь приклеенной поверхности плит - не менее 40%.

6.9. Установку плит в проектное положение осуществляют с прижатием к поверхности несущей части стены и выравниванием по высоте относительно друг друга трамбовками. Образование излишков выступающего клея недопустимо.

6.10. Выравнивание по горизонтали теплоизоляционных плит может осуществляться с помощью временно закрепленной к несущей части стены деревянной рейки или с применением цокольного профиля (изготовленного из алюминия или оцинкованной стали) толщиной 1-1,5 мм, который закрепляют к несущей части стены дюбелями, расположенными с шагом не более 300 мм.

6.11. При установке цокольных профилей необходимо оставлять зазор в стыке между ними 2-3 мм. Для выравнивания вдоль несущей части стены необходимо использовать соответствующие подкладочные шайбы из ПВХ, а для соединения профилей между собой - пластмассовые соединительные элементы.

6.12. После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль зазор между поверхностью несущей части стены и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной.

6.13. Теплоизоляционные плиты устанавливаются вплотную друг к другу. В случае если между ними образуются зазоры более 2 мм, их необходимо заполнить материалом используемого утеплителя или полиуретановой пеной.

6.14. Установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять с перевязкой швов и устройством зубчатого зацемячения на внешних и внутренних углах стен.

6.15. Плиты теплоизоляционного материала, устанавливаемые в углах оконных и дверных проемов, должны быть цельными с вырезанными по месту фрагментами. Не допускается стыковать плиты на линиях углов оконных и дверных проемов.

6.16. Сверление отверстий и выборочную установку (над проемами, в угловых зонах) пластиковых дюбелей без распорного сердечника допускается производить в ходе монтажа плит утеплителя. Установка в рабочее положение дюбелей для крепления плит утеплителя должна выполняться после полного высыхания клеевого состава. Срок высыхания при температуре наружного воздуха 20 °С и относительной влажности 60% составляет не менее 72 ч. Перед установкой дюбелей выполняется шлифовка плит теплоизоляции при наличии неровностей в местах стыка. Допускается наклеивание пенополистирольных плит без установки дюбелей на предварительно выровненных стенах зданий категории V высотой до 2-х этажей, при этом клей следует наносить на теплоизоляционную плиту сплошным слоем (площадь приклеенной поверхности плит - не менее 85%).

6.17. Количество дюбелей на 1 м² теплоизоляционного слоя определяется расчетом требуемой несущей способности по нагрузке и должно быть не менее указанного в табл.6.2.

Таблица 6.2.

Вырывающее усилие, кН, не менее	Внутренняя зона плоскости стены	Краевая зона 1,2 -2 м от угла по плоскости стены при высоте, м		
		до 8	от 8 до 20	более 20
0,2	4	5	8	11
0,25	4	4	6,4	8,8
0,5	4	4	4	5,5

6.18. Внешние углы здания с укрепленной теплоизоляцией, а также углы дверных и оконных проемов должны быть усилены пластмассовыми уголками с вклеенной сеткой, которые устанавливают встык по отношению друг к другу с нахлесткой сетки в месте стыка на 10 см.

6.19. После устройства усиливающего уголка на плоскости откосов дверных и оконных проемов следует наклеить усилительную диагональную армирующую сетку размером 20х30 см. При этом усилительная сетка в углах оконных и дверных проемов вклеивается без напуска на пластмассовую часть уголка.

6.20. При устройстве защитного слоя на поверхность закрепленного утеплителя наносится полутерком клеевой состав Ceresit СТ 85 по пенополистирольному утеплителю с

противопожарными рассечками из минплиты в системе Ceresit VWS или Ceresit СТ 190 - по минераловатному утеплителю в системе Ceresit WM, на котором фиксируется и втапливается полотно стеклосетки. Второе и последующие полотна стеклосетки устанавливаются с напуском не менее 10 см на предыдущее.

6.21. После технологического перерыва не менее 72 ч, необходимого для высыхания клеевого состава, на поверхность защитного слоя наносят грунтовку Ceresit СТ16 или производят окраску с подготовкой.

6.22. До нанесения защитно-декоративного слоя необходимо выдержать технологический перерыв не менее 6 ч.

6.23. Основание под декоративную штукатурку или окраску должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87.

6.24. На заармированную щелочестойкой армирующей сеткой поверхность защитной штукатурки декоративная штукатурная смесь наносится теркой слоем, соответствующим размеру зерна минерального наполнителя.

6.25. Работы по нанесению декоративной штукатурной смеси следует выполнять при температуре воздуха от +5 до +30 °С (для цветных штукатурок от +9 °С) и относительной влажности не более 80%.

6.26. При выполнении работ следует избегать нанесения штукатурки на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя, для чего строительные леса следует закрывать ветрозащитной сеткой или пленкой.

6.27. Свеженанесенный декоративный штукатурный слой в течение суток для штукатурок белой и "под окраску" и трех суток для цветной штукатурки следует защищать от прямого воздействия дождя и пересыхания под воздействием прямых солнечных лучей.

6.28. Окрашивание штукатурки следует выполнять силикатными фасадными красками (например, Ceresit СТ 54) через 3 дня, а акриловыми (например, Ceresit СТ 42 или Ceresit СТ 44) - через 7 суток после устройства штукатурки.

6.29. Между штукатурным слоем и элементами заполнения проемов (окон, дверей) применяется профиль из ПВХ с уплотнительной лентой. Как вариант, предусматривается паз на всю толщину штукатурки, заполняемый уплотнительной лентой, герметиком, вулканизирующимися мастиками и т.п.

6.30. На высоту не менее 2,5 м от планировочной отметки и на участках фасада с предусмотренной плиточной облицовкой защитный слой должен выполняться толщиной не менее 7 мм с устройством дополнительного слоя стеклосетки, причем для первого слоя рекомендуется использование усиленной, так называемой панцирной, стеклосетки плотностью не менее 250 г/кв.м дополнительно закрепленной фасадными дюбелями в количестве не менее 2 шт/кв.м.

Облицовка утепляемого фасада плиткой на высоту более 5 м допускается при согласовании с местными органами пожарной охраны, исходя из региональных требований по пожарной безопасности зданий. Для зданий V степени огнестойкости, классов С2 и С3 конструктивной пожарной опасности, согласование не является обязательным.

При облицовке фасада плиткой на высоту более 6 м, необходимо выполнять установку горизонтального опорного алюминиевого профиля с последующим интервалом 6 м.

Максимально допустимая площадь элемента плиточной облицовки для системы с минераловатным утеплителем составляет 0,1 кв.м (например: 30 x 30 см или 20 x 40 см). Ширина межплиточного шва устанавливается в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации, но не менее 6 мм.

Максимально допустимая площадь элемента плиточной облицовки для системы с пенополистирольным утеплителем составляет 0,24 кв.м (например: 40 x 60 см). Ширина межплиточного шва устанавливается в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации, но не менее 6 мм.

Приклею плитки производят с помощью полимерцементных эластичных клеев для плитки в соответствии с техническими описаниями. Сильно впитывающие сухие основания нужно предварительно увлажнить или обработать импрегнирующей грунтовкой с последующим ее высушиванием в течение 4-6 часов. Клей наносят на основание и распределяют по поверхности зубчатыми шпателем или теркой. Зубцы должны иметь квадратную форму, а их размер выбирают

в зависимости от формата плиток. Для повышения надёжности крепления плиток необходимо применять комбинированный метод приклеивания. При этом методе клей при помощи гладкого шпателя дополнительно наносят на монтажную поверхность плиток ровным слоем толщиной один мм. Расход клея при этом увеличивается на 0,5 кг/м².

6.31. Отделку утепленного цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и стойкости к истиранию, допускающих их очистку и мойку, например, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки (допустимая нагрузка от облицовки не более 40 кг/кв.м), мозаичной штукатурки СТ 77, СТ 177 (ТУ 5745-010-58239148-2003) и др.

Не рекомендуется применять облицовочные материалы темного цвета с низкой отражающей способностью.

6.32. Аналогичная отделка цоколя на высоту не менее 0,6 м от планировочной отметки должна предусматриваться и при реконструкции стены.

6.33. Парапеты, пояса, подоконники и т.п. должны иметь надежные сливы из пластика, меди, оцинкованной стали т.д., которые обеспечивают отвод атмосферной влаги и исключают возможность ее сбегания непосредственно по стене.

6.34. Все открытые поверхности стальных элементов, выходящих на фасад, и анкеры, устанавливаемые в кладке, должны быть защищены от коррозии металлизацией слоем толщиной 120 мкм или лакокрасочными покрытиями (пп.2.40-2.45 СНиП 2.03.11-85).

6.35. Необходимость устройства слоя пароизоляции с внутренней стороны наружных стен определяется теплотехническим расчетом по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Пример расчета приведен в приложении.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ «CERESIT VWS»

7.1. В соответствии с требованиями табл.2 ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны» и результатами испытаний системы наружной теплоизоляции фасадов зданий «CERESIT VWS» (Протокол огневых испытаний № 11Ф-04, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2004г.), подтверждается следующее:

Наружные стены, выполненные с внешней стороны на толщину не менее 60 мм из кирпича, бетона, железобетона и других подобных негорючих материалов плотностью не менее 600 кг/м³, с плотной (без «пустошовки») заделкой негорючими материалами стыков (швов) между конструкциями и/или элементами конструкций наружных стен, со смонтированной на стенах системой наружной теплоизоляции фасадов зданий «CERESIT VWS», относятся с внешней стороны к классу пожарной опасности КО, если они имеют:

- принципиальное конструктивное решение, представленное в материалах для проектирования и рабочих чертежах узлов Шифр: М24.37/03 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки» (М.:ОАО «ЦНИИПромзданий», 2004 г);

- декоративно-защитную штукатурку, выполняемую из системных продуктов «CERESIT» (клеевой/шпатлевочный состав «CERESIT СТ85» по ТУ 5745-008-58239148-03 для организации базового (армированного) слоя штукатурки в системе; состав «CERESIT СТ16» по ТУ 5745-008-58239148-03 для грунтовки наружной поверхности базового слоя штукатурки; состав «CERESIT СТ35» по ТУ 5745-007-58239148-03 для организации отделочного (фактурного) слоя штукатурки системы) производства ООО «Хенкель Баутехник (Россия); при этом толщина базового (армированного) слоя штукатурки должна составлять не менее 4,5 мм по «глади» стены и не менее 7 мм на откосах проемов, толщина отделочного (фактурного) слоя штукатурки - 1,5... 3,5 мм (в зависимости от крупности фракции наполнителя);

- утеплитель из плит пенополистирольных марки ПСБС-25Ф по ГОСТ 15588-86*, средней плотности 15...18 кг/м³, группы горючести ГЗ/Г4 по ГОСТ 30244-94, производства ООО «ФТТ-Пластик» (Россия, г.Ижевск), из сырья марки KF 262М фирмы «BASF» (Германия); при этом значения термоаналитических характеристик этого пенополистирола должны быть не более представленных в протоколе идентификационного контроля № 80 от 23.09.2004 г., приведенного в Приложении № 5 вышеуказанного «Протокола огневых испытаний»;

- общую толщину пенополистирольного утеплителя в системе не более 200мм;

- противопожарные рассечки и окантовки оконных (дверных) проемов из негорючих (по ГОСТ 30244-94) минераловатных плит «PAROC FAS-4» со средней плотностью 140... 150 кг/м³ производства фирмы «PAROC OY AB» (Финляндия); горизонтальные рассечки следует устанавливать в уровне верхних откосов проемов по всей длине фасада здания, на каждом этаже, но не реже, чем через 4 м по высоте; по всем другим сторонам проемов, вдоль всей их длины, следует устанавливать окантовки из минераловатных плит; высота поперечного сечения рассечек и окантовок должна составлять не менее 150 мм, толщина их поперечного сечения должна соответствовать толщине пенополистирольного утеплителя в системе, равно как и сама указанная система, смонтированная на вышеуказанных стенах.

7.2. Вышеуказанные наружные стены со смонтированной на них системой наружной теплоизоляции фасадов зданий «CERESIT VWS», равно как и сама система, смонтированная на вышеуказанных стенах, - относятся с внешней стороны к классу пожарной опасности КО при использовании в системе наружной теплоизоляции фасадов зданий «CERESIT VWS»:

- других негорючих (по ГОСТ 30244-94) минераловатных плит с волокнами из каменных пород и температурой плавления волокон не менее 1000°С, имеющих разрешительную документацию на применение в фасадных системах, для выполнения рассечек и окантовок;

- утеплителя из плит пенополистирольных марки ПСБС-25 и/или ПСБС-25Ф по ГОСТ 15588-86*, средней плотности 15...18 кг/м³, группы горючести Г2/Г3 по ГОСТ 30244-94, производства ООО «ФТТ-Пластик» (Россия, г.Ижевск) из сырья марки SE-2000 фирмы «SHIN-НО» (Ю.Корея) или марки KF 262М фирмы «BASF» (Германия);

- утеплителя из плит пенополистирольных марки ПСБС-25 по ГОСТ 15588-86*, средней плотности 15...18 кг/м³, группы горючести ГЗ/Г4 по ГОСТ 30244-94, производства ОАО «ТИГИ-КНАУФ» (Россия, Московская обл., г. Красногорск-5) из сырья марки NF 414 фирмы «Styrochem

ОУ» (Финляндия) или одноименные плиты средней плотности 15... 19 кг/м³, группы горючести ГЗ/Г4 по ГОСТ 30244-94, производства ОАО «Мосстройпластмасс» (Россия, Московская обл., г. Мытищи) из сырья марки NF 714 фирмы «Styrochem OY» (Финляндия) или марки F215 фирмы «BASF» (Германия);

- утеплителя из плит пенополистирольных марки KNAUF Therm Facade по ТУ 2244-003-50934765-2002 средней плотности 15,1... 17 кг/м³ производства ООО «КНАУФ ГИПС» (Россия, Московская обл., г. Красногорск) из сырья марки SE 2000 фирмы «SHIN-HO» (Ю. Корея);

- утеплителя из плит пенополистирольных теплоизоляционных для наружного утепления («фасадных») марки ПСБС-Ф-25 по ТУ 2244-051-040011232-99, одновременно отвечающих требованиям ГОСТ 15588-86*, средней плотности 15... 19 кг/м³, группы горючести ГЗ/Г4 по ГОСТ 30244-94, производства ОАО «Мосстройпластмасс» из сырья марки NF 714 фирмы «Styrochem OY» (Финляндия) или марки F215 фирмы «BASF» (Германия);

- утеплителя из пенополистирольных плит других производителей, в том числе из другого сырья, при наличии согласования ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко и имеющих разрешительную документацию на применение в фасадных системах;

- взаимозамене составов «CERESIT СТ85» и «CERESIT СТ83» производства ООО «Хенкель Баутехник» по ТУ 5745-008-58239148-03 при наклейке плит пенополистирольного утеплителя, рассечек и окантовок из минераловатных плит к строительному основанию;

- взаимозамене составов «CERESIT СТ35», «CERESIT СТ36» и «CERESIT СТ137» производства ООО «Хенкель Баутехник» по ТУ 5745-007-58239148-03 при выполнении отделочного слоя штукатурки системы;

- фасадных красок для окрашивания наружной поверхности отделочного слоя штукатурки системы;

- сохранении неизменным оговоренного в п.п. 7.1 и 7.2 перечня используемых в системе основных материалов, изделий, а также конструктивных решений, представленных в материалах для проектирования и рабочих чертежах узлов Шифр: М24.37/03 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки» - далее «Материалы для проектирования».

7.3. Областью применения рассматриваемых конструкций в соответствии с табл. 5* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» являются здания и сооружения всех степеней огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*), всех классов конструктивной и функциональной опасности (по СНиП 21-01-97*), за исключением класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, школ и внешкольных учебных заведений класса Ф4.1, при соблюдении следующих дополнительных требований:

- при наличии пустот (воздушных зазоров) толщиной 3...5 мм и более между строительным основанием и пенополистирольным утеплителем площадь каждой из них не должна превышать 1,5 кв.м; сквозные зазоры между рассечками (окантовками) из негорючих минераловатных плит и строительным основанием, а также в стыках смежных плит рассечек (окантовок) друг с другом не допускаются;

- участки наружных стен по периметру всех эвакуационных выходов из здания должны выполняться на расстояние не менее 1 м от каждого откоса такого выхода с применением в качестве утеплителя вышеуказанных в п.п. 7.1 и 7.2 негорючих минераловатных плит;


- участки стен в пределах воздушных переходов, ведущих в незадымляемые лестничные клетки типа Н1, в пределах остекленных лоджий и балконов, оборудованных наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии, должны выполняться с применением в качестве утеплителя вышеуказанных в п.п. 7.1 и 7.2 негорючих минераловатных плит, либо плит пенополистирола при условии защиты пенополистирола цементно-песчаной штукатуркой толщиной не менее 20 мм по стальной сетке с креплением сетки стальными закладными деталями непосредственно к строительному основанию;

- участки стен, образующие внутренние вертикальные углы здания (включая углы образуемые стенами и внешней стороной ограждения лоджий/балконов), при наличии проемов (оконных, дверных проемов балконов, мусоросборников, трансформаторных), расположенных на расстоянии 1,5 м и менее от этого угла, должны выполняться на всю высоту здания с применением в качестве утеплителя вышеуказанных в п.п. 7.1 и 7.2 негорючих минераловатных плит следующим образом (см. схему 7.1.):



- от внутреннего угла в направлении указанного проема – на расстояние не менее 1,5 м;

от внутреннего угла по плоскости стены не имеющей указанных проемов - на расстояние не менее 1,0м;

Схема 7.1 Размещение теплоизоляционных плит в зоне внутреннего угла, при наличии проемов.



Обозначения:


-  - теплоизоляция из пенополистирольных плит;
-  - теплоизоляция из минераловатных плит.

- при расстоянии от внутреннего угла здания до ближайшего вертикального откоса оконного проема более 1,5 м утепление наружных стен следует выполнять в соответствии со стандартным техническим решением;




- при расстоянии между смежными проемами этажа, а также между углом здания и ближайшим проемом более 1,5 м, промежуточные поэтажные рассечки из вышеуказанных негорючих минераловатных плит допускается выполнять в пределах этих участков, за исключением 1-го этажа зданий, дискретными, продлевая за пределы проема на расстояние не менее 0,75 м в сторону соответствующего бокового простенка (см.схему 7.3);

- по всему контуру сопряжения рассматриваемой системы теплоизоляции с другой фасадной системой теплоизоляции (отделки, облицовки) должны устанавливаться рассечки из вышеуказанных негорючих минераловатных плит с высотой поперечного сечения не менее 0,15 м, на всю толщину сечения рассматриваемой системы (см.схему 7.2);

Схема 7.2 Размещение противопожарных рассечек вокруг проемов и в зоне примыкания.



Обозначения:


-  - теплоизоляция из пенополистирольных плит;
-  - теплоизоляция из минераловатных плит;
-  - примыкающая система теплоизоляции, отделка, облицовка фасада.

- система теплоизоляции должна начинаться на нижней и заканчиваться на верхней отметках её применения сплошной рассечкой из вышеуказанных негорючих минераловатных плит по всему периметру здания; высота поперечного сечения рассечек - не менее 150 мм (см.схему 7.3); в разновысоких зданиях вышеуказанные «концевые» рассечки должны устанавливаться в уровнях нижней и верхней отметок применения системы теплоизоляции на фасаде конкретной секции здания, по всей длине фасада секции, а также в уровне нижнего торца системы теплоизоляции вышележащей секции над примыкающей кровлей по всей длине примыкания;




- при применении системы теплоизоляции от уровня отмостки здания, допускается устанавливать (поднимать над нижним торцом системы) нижнюю «концевую» рассечку из негорючих минераловатных плит на высоту не более 0,75м, считая от уровня отмостки здания;

- на «глухих» (без проемов) стенах здания промежуточные поэтажные рассечки из негорючих минераловатных плит, за исключением располагаемой на высоте 2,5...3 м от нижней отметки применения системы на этих участках, допускается не устанавливать (см.схему 7.3) при условии, что расстояние до ближайшего здания составляет не менее 10м;

Схема 7.3 Размещение теплоизоляционных плит на «глухих» стенах здания.



Обозначения:

-  - теплоизоляция из пенополистирольных плит;
-  - теплоизоляция из минераловатных плит;
-  - облицовка цоколя здания.

- при наличии в здании участков с разновысокой кровлей последняя должна выполняться по всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху системой теплоизоляции, в том числе и «глухих» (без проемов) участков фасада, в соответствии с п.2.11 СНиП II-26.76 «Кровля» (как «эксплуатируемая») на расстояние не менее 2м от границы их сопряжения, в случае примыкания системы теплоизоляции к неэксплуатируемой кровле (участку кровли), в качестве утеплителя в системе на высоту не менее 3,5м от границы их сопряжения, должны использоваться вышеуказанные негорючие минераловатные плиты;

- теплоизоляцию парапетов зданий со стороны кровли следует выполнять с применением вышеуказанных негорючих минераловатных плит; допускается выполнять теплоизоляцию парапетов со стороны кровли с применением вышеуказанных пенополистирольных плит в случаях если примыкающая к парапету кровля выполнена в соответствии с п.2.11 СНиП II-26.76 «Кровля» (как «эксплуатируемая») на расстояние не менее 2м от границы их сопряжения;

- теплоизоляцию перекрытий здания следует, как правило, выполнять с применением вышеуказанных негорючих минераловатных плит; допускается применение вышеуказанных пенополистирольных плит в случаях если расстояние от уровня отмостки здания до утепляемого перекрытия составляет не менее 6м и, при наличии нижерасположенного проема, расстояние от вернего откоса до утепляемого перекрытия составляет не менее 3,5м;

- участки стен в пределах всей высоты проекции пожарной лестницы, наружной маршевой лестницы и не менее 0,5 м в каждую боковую сторону, считая от соответствующего края лестницы, должны выполняться с применением в качестве утеплителя вышеуказанных негорючих минераловатных плит.

7.4. Вышеуказанные класс пожарной опасности и область применения рассматриваемых конструкций действительны для зданий:

- соответствующих требованиям пп.4.2, 4.4 и 5.3 ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны»;

- соответствующих требованиям действующих СНиП в части обеспечения безопасности людей при пожаре;

- высотность (этажность) которых не превышает установленную действующими СНиП.

7.5. Наибольшая высота применения вышеуказанной системы для зданий различного функционального назначения в зависимости от ее класса пожарной опасности (КО) приведена в таблице 4.1

7.6. Решение о возможности применения с позиций обеспечения пожарной безопасности рассматриваемой фасадной системы теплоизоляции на зданиях, не отвечающих требованиям п.4 настоящего раздела, и для зданий сложной архитектурной формы (наличие выступающих/западающих участков фасада, смежных с проемами внутренних углов здания,

архитектурных элементов отделки фасадов и др.) принимается в установленном порядке, в соответствии с п. 1.6 СНиП 21-01-97* при представлении прошедшего экспертизу в ЛПСИЭС ЦНИИСК им.В.А. Кучеренко проекта привязки системы к конкретному объекту.

7.7. Отступления от представленных в «Материалах для проектирования» технических решений фасадной системы «CERESIT VWS», возможность замены предусмотренных системных материалов и изделий на другие (за исключением уже оговоренной в п.п.7.1 и 7.2), согласовываются в установленном порядке.

7.8. Площадь пенополистирола, незащищенного штукатурным слоем, в процессе производства работ по теплоизоляции фасадов зданий в системе «CERESIT VWS» не должна превышать 250 м², причем высота этой площади не должна превышать 12 м. Допускается выполнять монтаж системы теплоизоляции одновременно на нескольких участках фасада здания при условии, что на каждом участке площадь незащищенного пенополистирола не превысит указанных размеров, а между участками будут обеспечены разрывы не менее 2,6 м по горизонтали и не менее 4 м по вертикали.

7.9. Работы по утеплению стен зданий по технологии системы «CERESIT VWS» должны выполняться в соответствии с «Материалами для проектирования» и «Инструкцией по монтажу систем теплоизоляции «CERESIT WM» и «CERESIT VWS» строительными организациями, имеющими лицензию на данный вид строительной деятельности, специалисты которых прошли соответствующее обучение в ООО «Хенкель Баутехник» (Россия) или в уполномоченных организациях.

7.10. Для зданий V степени огнестойкости, классов С2 и С3 конструктивной пожарной опасности соблюдение требований п.п. 7.1, 7.2 7.3, 7.6 и 7.7 с позиций пожарной безопасности не является обязательным.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

При разработке настоящего стандарта организации, кроме нормативной документации перечисленной в главе 2 «Нормативные ссылки» использовались следующие документы и материалы:

1. Сборник технических описаний материалов торговой марки Ceresit. Издание 2006г. Выпуск 1.
2. Инструкция по монтажу систем наружной теплоизоляции фасадов зданий «Ceresit WM» и «Ceresit VWS» Издание 2006г. Выпуск 1.
3. «Протокол огневых испытаний по ГОСТ 31251-2003 системы «CERESIT VWS» наружной теплоизоляции фасадов зданий» № 11Ф-04, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2004г.
4. Письмо Центра противопожарных исследований ЦНИИСК им В.А. Кучеренко О результатах огневых испытаний по ГОСТ 31251-2003 системы «Ceresit VWS» № 346 от 20.12.2004г.
5. Письмо Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № ЛБ2334/9 от 15.04.2004г. О системах утепления наружных стен зданий.
6. ETAG 004 «External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering».
7. EN 1603 Thermal insulating products for building applications - Determination of dimension and shape stability under constant normal laboratory conditions».
8. EN 1604 «Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under specified temperature and humidity conditions».
9. Техническое свидетельство Госстроя России № ТС-07-0579-02 от 16.08.02 на грунтовки “Ceresit” марок СТ 16 и СТ 17. “Henkel Bautechnik Polska Sp.z.o.o” (Польша), “Henkel Bautechnik (Ukraine) LLC” (Украина).
10. Техническое свидетельство Госстроя России № ТС-07-0580-02 от 16.08.02 на сухие смеси полимерные штукатурные “Ceresit” марки СТ 68. “Henkel Bautechnik Polska Sp.z.o.o” (Польша), “Henkel Bautechnik (Ukraine) LLC” (Украина).
11. Техническое свидетельство Госстроя России № ТС-07-0581-02 от 16.08.02 на сухие смеси цементосодержащие штукатурные “Ceresit” марок СТ 35, СТ 36 и СТ 137. “Henkel Bautechnik Polska Sp.z.o.o” (Польша), “Henkel Bautechnik (Ukraine) LLC” (Украина).
12. Гигиеническое заключение № 77.01.03.570.П.35416.09.9 от 24.09.99 на материал Ceresit СТ68. Центр Госсанэпиднадзора в г.Москве.
13. Гигиеническое заключение № 77.01.03.570.П.35417.09.9 от 24.09.99 на материалы Ceresit СТ35, Ceresit СТ36, Ceresit СТ85, Ceresit СТ137, Ceresit СТ190, выпускаемые “Henkel Bautechnik Polska Sp.z.o.o”, Польша. Центр Госсанэпиднадзора в г.Москве.
14. Гигиеническое заключение № 77.01.03.250.П.40453.11.9 от 10.11.99 на материалы Ceresit СТ35, Ceresit СТ36, Ceresit СТ85, Ceresit СТ137, Ceresit СТ190, выпускаемые “Henkel Bautechnik (Ukraine) LLC”, Украина. Центр Госсанэпиднадзора в г.Москве.
15. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.18278.06.1 от 13.06.01 на материалы Ceresit СТ16, Ceresit СТ17. Центр Госсанэпиднадзора в г.Москве.
16. Отчет № 135/с-2001 от 18.07.2001 об определении группы горючести штукатурки Ceresit СТ35. НИЛ ПВБ ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС, г.Москва.
17. Отчет № 136/с-2001 от 18.07.2001 об определении группы горючести штукатурки Ceresit СТ36. НИЛ ПВБ ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС, г.Москва.
18. Отчет № 137/с-2001 от 18.07.2001 об определении группы горючести штукатурки Ceresit СТ68. НИЛ ПВБ ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС, г.Москва.
19. Отчет № 138/с-2001 от 18.07.2001 об определении группы горючести штукатурки Ceresit СТ95. НИЛ ПВБ ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС, г.Москва.
20. Отчеты № 139/с-2001 и № 144/с-2001 от 18.07.2001 об определении группы горючести штукатурки Ceresit СТ137. НИЛ ПВБ ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС, г.Москва.

21. Отчет № 140/с-2001 от 18.07.2001 об определении группы горючести клеевого состава Ceresit СТ190. НИЛ ПВБ ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС, г.Москва
22. Протоколы сертификационных испытаний № 009-С1 и № 009-С6 от 06.08.01 штукатурки Ceresit СТ35. ИЦ “МособлстройЦНИЛ”, г.Москва.
23. Протоколы сертификационных испытаний № 009-С2 и № 009-С7 от 06.08.01 штукатурки Ceresit СТ36. ИЦ “МособлстройЦНИЛ”, г.Москва.
24. Протокол сертификационных испытаний № 009-С3 от 06.08.01 штукатурки Ceresit СТ137. ИЦ “МособлстройЦНИЛ”, г.Москва.
25. Протоколы сертификационных испытаний № 009-С4 и № 009-С8 от 06.08.01 клеевого состава Ceresit СТ85. ИЦ “МособлстройЦНИЛ”, г.Москва.
26. Протоколы сертификационных испытаний № 009-С5 и № 009-С9 от 06.08.01 клеевого состава Ceresit СТ190. ИЦ “МособлстройЦНИЛ”, г.Москва.
27. Протоколы сертификационных испытаний № 010-С1 и № 010-С2 от 10.07.01 грунтовок Ceresit СТ16. ИЦ “МособлстройЦНИЛ”, г.Москва.
28. Протокол сертификационных испытаний № 011-С от 13.08.01 декоративной цветной штукатурки Ceresit СТ35. ИЦ “МособлстройЦНИЛ”, г.Москва.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Необходимая толщина слоя теплоизоляции при новом строительстве и реконструкции зданий для различных населенных пунктов

1. НОРМЫ ТЕПЛОЗАЩИТЫ И ДАННЫЕ ПО ТОЛЩИНЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

1.1. Минимальное допустимое сопротивление теплопередаче стен зданий различного назначения и различных климатических условий принимается согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

1.2. По назначению рассматриваемые в работе здания образуют три группы:

1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты.
2. Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным режимом.
3. Производственные с сухим и нормальным режимами.

1.3. **При новом строительстве** необходимая толщина слоя теплоизоляции определялась по следующим конструктивным решениям.

Несущая часть стены выполнена из полнотелого керамического кирпича или камней толщиной 380 мм, а наружный защитный слой - из штукатурки толщиной 4,5 мм, с щелочестойкой армирующей сеткой, толщина же декоративного слоя определяется фракцией заполнителя. В зданиях 1-й и 2-й групп стена с внутренней стороны имеет отделочный штукатурный слой толщиной 20 мм. В зданиях 3-й группы отделочный слой с внутренней стороны отсутствует. Коэффициент теплотехнической однородности стен - 0,95.

Для других типов стен выполняется расчет необходимой толщины теплоизоляции по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

1.4. **При реконструкции** толщина слоя дополнительной теплоизоляции определялась с учетом следующих условий.

Стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича толщиной в зависимости от назначения здания и района строительства - 380, 510, 640 или 770 мм со штукатуркой 20 мм для зданий 1-й и 2-й групп и без штукатурки - для зданий 3-й группы.

Защитный слой по дополнительной теплоизоляции выполнен из штукатурки толщиной 4,5 мм, с щелочестойкой армирующей сеткой, а толщина декоративного слоя определяется фракцией заполнителя.

1.5. Необходимая толщина слоя теплоизоляции при новом строительстве и реконструкции зданий для различных населенных пунктов приведена в таблице 1 приложения.

Таблица 1.

№ п/п	Город РФ	Условия эксплуатации	Градусо-сутки	Тип помещения	Новое строительство		Реконструкция		
					R_o^{np} , м ² ·°C/Вт	Толщина теплоизоляции, мм	$R_o^{сущ}$, м ² ·°C/Вт	Толщина дополнительной теплоизоляции, мм	
1	Архангельск	Б	6170	1	3,56	150	0,97	130	
				5670	2	2,90	110	0,78	110
					3	2,13	70	0,69	70
2	Астрахань	А	3540	1	2,64	80	0,82	70	
				3200	2	2,08	60	0,66	60
					3	1,64	40	0,57	40
3	Анадырь	Б	9500	1	4,72	200	1,13	180	
				8900	2	3,87	160	0,93	150
					3	2,76	110	0,81	100
4	Барнаул	А	6120	1	3,54	120	1,12	100	
				5680	2	2,90	90	0,91	80
					3	2,13	60	0,8	50
5	Белгород	А	4180	1	2,86	90	0,82	80	
				3800	2	2,32	70	0,66	70
					3	1,76	50	0,57	50
6	Благовещенск	Б	6670	1	3,74	160	1,02	140	
				6240	2	3,07	120	0,83	110
					3	2,25	80	0,73	80
7	Брянск	Б	4570	1	3,00	120	0,87	110	
				4160	2	2,45	90	0,7	80
					3	1,83	60	0,62	60
8	Волгоград	А	3950	1	2,78	90	0,85	80	
				3600	2	2,24	60	0,69	60
					3	1,72	40	0,6	50
9	Вологда	Б	5570	1	3,35	140	0,97	120	
				5100	2	2,73	100	0,78	100
					3	2,02	70	0,69	70
10	Воронеж	А	4530	1	3,0	100	0,87	90	
				4140	2	2,44	70	0,7	70
					3	1,83	50	0,62	50
11	Владимир	Б	5000	1	3,3	130	0,91	120	
				4580	2	2,57	100	0,74	90
					3	1,91	60	0,64	60
12	Владивосток	Б	4680	1	3,04	120	0,83	110	
				4300	2	2,49	90	0,67	90
					3	1,86	60	0,59	60
13	Владикавказ	А	3410	1	2,59	80	0,72	80	
				3060	2	2,02	50	0,58	60
					3	1,61	40	0,50	50
14	Грозный	А	3060	1	2,47	70	0,72	70	
				2740	2	1,9	50	0,58	50
					3	1,55	40	0,5	40

Продолжение табл.

№ п/п	Город РФ	Условия эксплуатации	Градусо-сутки	Тип помещения	Новое строительство		Реконструкция		
					R_o^{mp} , м ² ·°С/Вт	Толщина теплоизоляции, мм	$R_o^{сущ}$, м ² ·°С/Вт	Толщина дополнительной теплоизоляции, мм	
15	Екатеринбург	А	5980	1	3,49	120	1,04	100	
					2	2,85	90	0,85	80
					3	2,10	60	0,74	60
16	Иваново	Б	5230	1	3,23	130	0,93	120	
					2	2,64	100	0,75	90
					3	1,96	60	0,66	70
17	Игарка	Б	9660	1	4,78	210	1,28	180	
					2	3,93	160	1,06	140
					3	2,82	110	0,92	100
18	Иркутск	А	6480	1	3,79	130	1,06	110	
					2	3,12	100	0,86	90
					3	2,27	70	0,76	60
19	Ижевск	Б	5680	1	3,39	140	1,08	120	
					2	2,77	110	0,88	90
					3	2,05	70	0,8	60
20	Йошкар-Ола	Б	5520	1	3,33	130	1,02	120	
					2	2,72	100	0,83	90
					3	2,02	70	0,73	60
21	Казань	Б	5420	1	3,30	130	0,98	120	
					2	2,70	100	0,8	100
					3	2,0	70	0,7	70
22	Калининград	Б	3650	1	2,68	100	0,72	100	
					2	2,10	70	0,58	80
					3	1,65	50	0,5	60
23	Калуга	Б	4810	1	3,08	120	0,89	110	
					2	2,52	100	0,72	90
					3	1,88	60	0,63	60
24	Кемерово	А	6540	1	3,69	120	1,12	110	
					2	3,02	90	0,91	90
					3	2,21	60	0,8	60
25	Вятка	Б	5870	1	3,45	140	1,0	120	
					2	2,82	110	0,82	100
					3	2,08	70	0,71	70
26	Кострома	Б	5300	1	3,25	130	0,97	110	
					2	2,66	100	0,78	90
					3	1,97	60	0,69	60
27	Краснодар	А	2680	1	2,34	70	0,74	70	
					2	1,75	40	0,59	50
					3	1,48	30	0,52	40
28	Красноярск	А	6340	1	3,62	120	1,13	100	
					2	2,96	90	0,93	80
					3	2,17	60	0,81	60
29	Курган	А	5980	1	3,49	110	1,08	100	
					2	2,86	90	0,88	80
					3	2,11	60	0,77	50

Продолжение табл.

№ п/п	Город РФ	Условия эксплуатации	Градусо-сутки	Тип помещения	Новое строительство		Реконструкция	
					$R_o^{тр}$, м ² ·°C/Вт	Толщина теплоизоляции, мм	$R_o^{сущ}$, м ² ·°C/Вт	Толщина дополнительной теплоизоляции, мм
30	Курск	Б	4400	1	2,95	120	0,87	100
				2	2,41	90	0,7	90
				3	1,80	60	0,62	60
31	Кызыл	А	7880	1	4,16	140	1,26	120
				2	3,43	110	1,06	100
				3	2,49	70	0,64	80
32	Липецк	А	4730	1	3,06	100	0,89	90
				2	2,50	70	0,72	70
				3	1,86	50	0,63	50
33	Магадан	Б	7800	1	4,13	170	0,93	160
				2	3,37	140	0,91	120
				3	2,45	90	0,8	80
34	Махачкала	А	2560	1	2,30	60	0,64	70
				2	1,7	40	0,51	50
				3	1,45	30	0,45	40
35	Москва	Б	4950	1	3,13	120	0,87	110
				2	2,55	100	0,73	90
				3	1,9	60	0,61	60
36	Мурманск	Б	6380	1	3,63	150	0,89	140
				2	2,95	120	0,72	110
				3	2,17	80	0,63	80
37	Нальчик	А	3260	1	2,54	70	0,72	70
				2	1,97	50	0,58	60
				3	1,58	40	0,5	40
38	Нижний Новгород	Б	5180	1	3,21	130	0,97	110
				2	2,63	100	0,78	90
				3	1,95	60	0,67	60
39	Новгород	Б	4930	1	3,13	120	0,89	110
				2	2,55	100	0,72	90
				3	1,9	60	0,63	60
40	Новосибирск	А	6600	1	3,71	120	1,12	110
				2	3,04	90	0,91	90
				3	2,23	60	0,8	60
41	Омск	А	6280	1	3,60	120	1,08	100
				2	2,85	90	0,88	80
				3	2,17	60	0,77	60
42	Оренбург	А	5310	1	3,26	100	0,97	90
				2	2,67	80	0,78	80
				3	1,98	50	0,69	50
43	Орел	Б	4650	1	3,03	120	0,87	110
				2	2,48	90	0,7	90
				3	1,85	60	0,62	60
44	Пенза	А	5070	1	3,17	100	0,94	90
				2	2,60	80	0,75	80
				3	1,93	50	0,66	50

Продолжение табл.

№ п/п	Город РФ	Условия эксплуатации	Градусо-сутки	Тип помещения	Новое строительство		Реконструкция	
					R_o^{mp} , м ² ·°С/Вт	Толщина теплоизоляции, мм	$R_o^{сущ}$, м ² ·°С/Вт	Толщина дополнительной теплоизоляции, мм
45	Пермь	Б	5930	1	3,48	140	1,05	120
				2	2,84	110	0,84	100
				3	2,09	70	0,75	70
46	Петрозаводск	Б	5540	1	3,34	130	0,94	120
				2	2,85	110	0,75	110
				3	2,10	70	0,66	70
47	Петропавловск-Камчатский	Б	4760	1	3,07	120	0,76	120
				2	2,48	90	0,61	90
				3	1,85	60	0,53	70
48	Псков	Б	4580	1	3,0	120	0,87	110
				2	2,45	90	0,7	90
				3	1,83	60	0,62	60
49	Ростов-на-Дону	А	3520	1	2,63	80	0,83	70
				2	2,07	50	0,64	60
				3	1,64	40	0,55	40
50	Рязань	Б	4890	1	3,11	130	0,89	110
				2	2,54	100	0,72	90
				3	1,90	60	0,64	60
51	Самара	Б	5110	1	3,19	130	0,95	110
				2	2,61	100	0,77	90
				3	1,94	60	0,68	60
52	Санкт-Петербург	Б	4800	1	3,08	120	0,87	110
				2	2,51	90	0,7	90
				3	1,87	60	0,62	60
53	Саранск	А	5120	1	3,19	100	0,95	90
				2	2,61	80	0,77	80
				3	1,94	50	0,68	50
54	Саратов	А	4760	1	3,07	100	0,89	90
				2	2,51	70	0,72	70
				3	1,87	50	0,64	50
55	Салехард	Б	9170	1	4,61	200	1,17	170
				2	3,78	160	0,96	140
				3	2,72	100	0,85	90
56	Смоленск	Б	4820	1	3,09	120	0,87	110
				2	2,52	100	0,7	90
				3	1,88	60	0,62	60
57	Ставрополь	А	3210	1	2,52	70	0,74	70
				2	1,95	50	0,59	60
				3	1,58	40	0,52	40
58	Сыктывкар	Б	6320	1	3,61	150	1,06	130
				2	2,95	120	0,86	100
				3	2,17	70	0,76	70
59	Тамбов	А	4760	1	3,07	100	0,91	90
				2	2,51	70	0,73	70
				3	1,87	50	0,66	50

Продолжение табл.

№ п/п	Город РФ	Условия эксплуатации	Градусо-сутки	Тип помещения	Новое строительство		Реконструкция	
					$R_o^{тр}$, м ² ·°С/Вт	Толщина теплоизоляции, мм	$R_o^{сущ}$, м ² ·°С/Вт	Толщина дополнительной теплоизоляции, мм
60	Тверь	Б	5010	1	3,15	130	0,93	110
				2	2,57	100	0,75	90
			3	1,92	60	0,66	60	
61	Томск	Б	6700	1	3,75	160	1,13	130
				2	3,07	120	0,93	110
			3	2,25	80	0,82	70	
62	Тула	Б	4760	1	3,07	120	0,89	110
				2	2,50	100	0,72	90
			3	1,87	60	0,64	60	
63	Тюмень	А	6120	1	3,54	120	1,08	100
				2	2,90	90	0,88	80
			3	2,13	60	0,78	60	
64	Ульяновск	А	5380	1	3,29	100	0,97	100
				2	2,69	80	0,78	80
			3	1,99	50	0,69	50	
65	Улан-Удэ	А	7200	1	3,92	130	1,08	120
				2	3,22	100	0,88	100
			3	2,35	70	0,78	60	
66	Уфа	А	5520	1	3,33	110	1,04	70
				2	2,73	80	0,84	80
			3	2,02	50	0,75	50	
67	Хабаровск	Б	6180	1	3,56	150	0,97	130
				2	2,93	110	0,78	110
			3	2,15	70	0,68	70	
68	Чебоксары	Б	5400	1	3,29	130	0,98	120
				2	2,70	100	0,8	100
			3	2,00	70	0,71	60	
69	Челябинск	А	5780	1	3,43	130	1,02	100
				2	2,80	90	0,83	80
			3	2,07	60	0,73	70	
70	Чита	А	7600	1	4,06	140	1,1	120
				2	3,34	110	0,89	100
			3	2,42	70	0,79	70	
71	Элиста	А	3670	1	2,68	80	0,82	80
				2	2,13	60	0,66	60
			3	1,66	40	0,58	40	
72	Южно-Сахалинск	Б	5590	1	3,36	140	0,83	130
				2	2,74	100	0,67	100
			3	2,03	70	0,59	70	
73	Якутск	А	10400	1	5,04	180	1,42	150
				2	4,17	140	1,17	120
			3	2,98	90	1,03	80	
74	Ярославль	Б	5300	1	3,26	130	0,97	110
				2	2,66	100	0,78	90
			3	1,97	60	0,69	60	

ПРИЛОЖЕНИЕ Б**Рабочие чертежи узлов**

ЭКСПЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.....	34
РАЗДЕЛ 1.1 СТЕНЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА.....	36
1. Схема привязки узлов. Расположение плит утеплителя, рассечек, сетки и штукатурки.	36
2. Схема привязки узлов. Расположение анкеров в углах, температурных швах и у проемов. ...	37
3. Схема привязки узлов. Устройство конструктивных примыканий.	38
4. Схема расположения слоев системы теплоизоляции. Схемы привязки дюбелей к раскладке плит утеплителя.	39
5. Схема расположения слоев системы теплоизоляции. Расположение дюбелей.	40
6. Схема расположения слоев системы теплоизоляции. Оформление внешних и внутренних вертикальных углов.	41
7. Устройство деформационного шва здания.	42
8. Примыкание фасада к отмостке с поверхностным сбросом дождевой воды.	43
9. Примыкание фасада к отмостке с дренажем.	44
10. Сопряжение фасада с цоколем.	45
11. Устройство парапета плоской кровли.	46
12. Примыкание фасада к скатной кровле.	47
13. Примыкание фасада к проему с оконным блоком. Боковой откос.	48
14. Примыкание фасада к проему с оконным блоком. Боковой откос с «четвертью».	49
15. Примыкание фасада к проему с оконным блоком. Вертикальный разрез.	50
16. Примыкание фасада к проему гаражных ворот. Боковой откос.	51
17. Примыкание фасада к проему гаражных ворот. Верхний откос.	52
18. Сопряжение системы теплоизоляции: и облицовки фасада с вентилируемым зазором; и оштукатуренной стены.	53
РАЗДЕЛ 1.2 СТЕНЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	54
1. Схема привязки узлов. Расположение плит утеплителя, сетки и штукатурки.	54
2. Схема привязки узлов. Расположение анкеров в углах, температурных швах и у проемов. ...	55
3. Схема привязки узлов. Устройство конструктивных примыканий.	56
4. Схема расположения слоев системы теплоизоляции. Схемы привязки дюбелей к раскладке плит утеплителя.	57
5. Схема расположения слоев системы теплоизоляции. Расположение дюбелей.	58
6. Схема расположения слоев системы теплоизоляции. Оформление внешних и внутренних вертикальных углов.	59
7. Устройство деформационного шва здания.	60
8. Примыкание фасада к отмостке с поверхностным сбросом дождевой воды.	61
9. Примыкание фасада к отмостке с дренажем.	62
10. Сопряжение фасада с цоколем.	63
11. Устройство парапета плоской кровли.	64
12. Примыкание фасада к скатной кровле.	65
13. Примыкание фасада к проему с оконным блоком. Боковой откос.	66
14. Примыкание фасада к проему с оконным блоком. Боковой откос с «четвертью».	67
15. Примыкание фасада к проему с оконным блоком. Вертикальный разрез.	68
16. Примыкание фасада к проему гаражных ворот. Боковой откос.	69
17. Примыкание фасада к проему гаражных ворот. Верхний откос.	70
18. Сопряжение системы теплоизоляции: и облицовки фасада с вентилируемым зазором; и оштукатуренной стены.	71
РАЗДЕЛ 1.3 ИЗДЕЛИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	72
1. Конструкции сливов.	72
2. Конструкции закладных элементов	73
3. Принципиальные схемы дюбелей	74
РАЗДЕЛ 1.4 ТИПОВЫЕ УЗЛЫ	75
1. Устройство навесных элементов	75
2. Устройство примыкания к закладным деталям фасада	76
3. Конструктивное решение крепления двухслойного утеплителя при выравнивании основания.	77
4. Конструктивное решение крепления двухслойного утеплителя толщиной более 200мм	78
5. Устройство плиточной облицовки (вертикальный разрез).....	79
6. Устройство плиточной облицовки (горизонтальный разрез)	80
7. Утепление перекрытия и стены балкона (лоджии, арки)	81
8. Утепление стены балкона (лоджии, арки) с металлической сеткой	82

ЭКСПЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

№ поз.	Наименование
1	Стена (несущая часть)
2	Защитно-декоративная кладка
3	Рихтовочный зазор (засыпка из песка)
4	Плита теплоизоляционная из пенополистирола
5	Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции и устройства защитного слоя
5а	Ceresit СТ 190 (ТУ 5745-008-58239148-03)
5б	Ceresit СТ 85 (ТУ 5745-008-58239148-03) или Ceresit СТ 83 - только для крепления утеплителя (ТУ 5745-008-58239148-03)
6	Декоративная штукатурка, сухая смесь Ceresit СТ 68 (ТС-07-0823-03), Ceresit СТ 35, Ceresit СТ 36, Ceresit СТ 137 (ТУ 5745-007-58239148-03), Ceresit СТ 60, Ceresit СТ 63, Ceresit СТ 64, Ceresit СТ 77(177) (ТУ 5745-010-58239148-2003)
6а	Грунтовки Ceresit СТ 16 (ТУ 5745-008-58239148-03)
6б	Ceresit СТ 17 (ТУ 5745-008-58239148-03)
7	Армирующая сетка
8	Дюбель из полиамида или полиэтилена
9	Теплоизоляция из минераловатных плит
10	Доска, антипиреновая; 6х40мм с болтом Ø 10 и шагом 600мм, но не менее 2 шт. на проем
11	Стык сеток внахлест 100 мм
12	Дополнительная сетка 200х300 мм на углах
13	Рейка 40х50 мм, закрепление к пробкам 50х60 мм шурупами. Пробки закреплены к стене дюбелями без шайбы (см. дюбельный комплект)
14	Слив С1
15	Слив С2
16	Слив С3
17	Костыль К1
18	Заполнение деформационных швов
18а	Мастика
18б	Герметик
19	Прокладка уплотняющая из пенорезины сечением 8х8 мм по ТУ 38-406316-87
20	Прокладка пенополиэтиленовая уплотняющая марки Вилатерм-СМ Ø 30; 40 (трубчатая), ТУ 6-05-221-872-86
21	Пена строительная
22	Компенсатор
23	Плитка облицовочная
24	Клей для плитки облицовочной Ceresit CM 17, Ceresit CM 117 (ТУ 5745-008-58239148-03)
25	Затирка для швов Ceresit CE 33, Ceresit CE 35(ТУ 5745-008-58239148-03)
26	Уплотнительная лента
27	Опорный профиль
28	Цокольная плита (цементно-волокнистая)
29	Гидроизоляция - цементно-песчаный раствор
30	Обмазочная гидроизоляция 2 слоя Ceresit CR 65 или CR 66 (ТУ 5775-009-58239148-03)
31	Стены подвала
32	Пол подвала или 1-го этажа: - линолеум; - армированная стяжка из Ceresit CN 87 - 30 мм; - плита теплоизоляции; - гидроизоляция Ceresit CR 65; - бетонная подготовка марки В7,5 - 80 мм
33	Плита перекрытия
34	Защитная стенка из кирпича


ЭКСПЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

№ поз.	Наименование
35	Щебень
36	Труба дренажная
37	Бортовой камень
38	Крупный песок
39	Термовставка из ячеистобетонных блоков по ГОСТ 21520-89
40	Фартук из оцинкованной стали
41	Гвоздь Ø 6мм через деревянную прокладку с шагом 600мм, не менее 2шт. на проем
42	Дюбель НПС-I, "Хилти", диаметром 6 или 8 мм
43	Пластина 6x40 мм, заранее скрепленная с окном шурупами
44	Железобетонная перемычка
45	Окно деревянное
46	Шуруп
46а	Шуруп нерж. по ГОСТ 1144-80
46б	Шуруп полиамидный с конической спиралью
47	Дюбель из полиамида (ТУ 36-941-79)
48	Подоконник по проекту
49	Прокладка уплотнительная
50	Рама и полотно распашных складчатых ворот серии 1.435-28
51	Костыль МС-1 с шагом 700 мм, см. в серии ворот
52	Стальной профиль для крепления выносных элементов (рам ворот, кондиционеров и др)
53	Наличник деревянный
54	Обрамляющий уголок 50x4 мм
55	Полоса 4x40 мм, крепить к стене дюбелями
56	Антисептированная доска
57	Костыль К2
58	Усиливающий уголок со стеклосеткой
59	Усиливающий уголок с капельником и стеклосеткой
60	Профиль из ПВХ примыкающий оконный с уплотнительной лентой
61	Заглушка из ПВХ для подоконного отлива
62	Выравнивающий состав Ceresit СТ 29 (ТУ 5745-007-58239148-03)
63	Плита теплоизоляционная из экструдированного пенополистирола


РАЗДЕЛ 1.1 СТЕНЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

1. Схема привязки узлов.
 Расположение плит утеплителя, рассечек, сетки и штукатурки.


СХЕМА № 1. Расположение плит утеплителя, рассечек, сетки и штукатурки



2. Схема привязки узлов.
Расположение анкеров в углах,
температурных швах и у проемов.




2 - 2




**3. Схема привязки узлов.
Устройство конструктивных примыканий.**


СХЕМА № 3



4 - 4



**4. Схема расположения слоев системы теплоизоляции.
Схемы привязки дюбелей к раскладке плит утеплителя.**






Примечания:

1. В пределах 3,5м от верхнего откоса, декоративные элементы фасада выполнять из негорючих материалов.
2. Декоративные элементы с выпуском более 50мм, дополнительно закреплять анкерами в стеновую ограждающую конструкцию.


СХЕМА ПРИВЯЗКИ ДЮБЕЛЕЙ

для плит размером: 1200x100; 1200x500; 1000x500; 945x650




1. Количество дюбелей, устанавливаемых на 1 м² системы, зависит от размеров плиты утеплителя и допустимой нагрузки на дюбель + высоты (h).
2. Границы краевой зоны расположены на расстоянии $1 \text{ м} \leq a/8 \leq 2 \text{ м}$, где a - ширина торца здания.



5. Схема расположения слоев системы теплоизоляции.
Расположение дюбелей.




**6. Схема расположения слоев системы теплоизоляции.
Оформление внешних и внутренних вертикальных углов.**



7. Устройство деформационного шва здания.




9. Примыкание фасада к отступке с дренажем.




10. Сопряжение фасада с цоколем.

8




9





12. Примыкание фасада к скатной кровле.

Вариант примыкания
с опорным профилем



11.3



**13. Примыкание фасада к проему с оконным блоком.
Боковой откос.**




**14. Примыкание фасада к проему с оконным блоком.
Боковой откос с «четвертью».**




**16. Примыкание фасада к проему гаражных ворот.
Боковой откос.**


18




Г



Д




**17. Примыкание фасада к проему гаражных ворот.
Верхний откос.**




**18. Сопряжение системы теплоизоляции:
и облицовки фасада с вентилируемым зазором;
и оштукатуренной стены.**


20




21




2. Схема привязки узлов.
Расположение анкеров в углах,
температурных швах и у проемов.




2 - 2



3. Схема привязки узлов.
Устройство конструктивных примыканий.



**4. Схема расположения слоев системы теплоизоляции.
Схемы привязки дюбелей к раскладке плит утеплителя.**




Примечания:


3. В пределах 3,5м от верхнего откоса, декоративные элементы фасада выполнять из негорючих материалов.
4. Декоративные элементы с выпуском более 50мм, дополнительно закреплять анкерами в стеновую ограждающую конструкцию.

СХЕМА ПРИВЯЗКИ ДЮБЕЛЕЙ

для плит размером: 1200x600; 1000x500; 1200x650; 1000x600




для плит размером: 150x1200; 200x1200; 200;1000





1. Количество дюбелей, устанавливаемых на 1 м² системы, зависит от размеров плиты утеплителя и допустимой нагрузки на дюбель + высоты (h).
2. Границы краевой зоны расположены на расстоянии $1 \leq a/8 \leq 2$ м, где a - ширина торца здания.



5. Схема расположения слоев системы теплоизоляции.
Расположение дюбелей.




6. Схема расположения слоев системы теплоизоляции.
Оформление внешних и внутренних вертикальных углов.




7. Устройство деформационного шва здания.





8. Примыкание фасада к отмостке с поверхностным сбросом дождевой воды.





9. Примыкание фасада к отмостке с дренажем.



10. Сопряжение фасада с цоколем.




11. Устройство парапета плоской кровли.





12. Примыкание фасада к скатной кровле.

Вариант примыкания
с опорным профилем




**13. Примыкание фасада к проему с оконным блоком.
Боковой откос.**




14. Примыкание фасада к проему с оконным блоком.
Боковой откос с «четвертью».





38





39




**15. Примыкание фасада к проему с оконным блоком.
Вертикальный разрез.**



**16. Примыкание фасада к проему гаражных ворот.
Боковой откос.**




17. Примыкание фасада к проему гаражных ворот.
Верхний откос.




**18. Сопряжение системы теплоизоляции:
и облицовки фасада с вентилируемым зазором;
и оштукатуренной стены.**

44



45




1. В сплошном штукатурном слое шириной более 6м, по осевой отметке сопряжения системы теплоизоляции предусматриваются температурные деформационные швы.


РАЗДЕЛ 1.3 ИЗДЕЛИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1. Конструкции сливов.


СЛИВ С1



СЛИВ С2*



СЛИВ С3




$$A = \frac{B}{3} \quad C = \frac{B}{2}$$

Материал: ОЦ $\frac{\text{БТ-ПН-0-0,7 ГОСТ 19904-90}}{\text{Н-МТ-1 ГОСТ 14918-80}}$


* - толщина слива С2 - 1 мм

3. Принципиальные схемы дюбелей


ДЮБЕЛЬ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ
ВИНТОВОЙ




ДЮБЕЛЬ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ
ЗАБИВНОЙ



ЗАГЛУШКА С ВИНТОВЫМ
РАСПОРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ




ЗАГЛУШКА С ЗАБИВНЫМ
РАСПОРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ




ДЮБЕЛЬ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
(для крепления выносных и декоративных элементов
утепленного фасада)



РОНДЕЛЬ D 60 ММ




РОНДЕЛЬ D 90, 120, 140 ММ



Материал: полиэтилен низкого давления,
полиамид стеклонаполненный
сталь оцинкованная ($\geq 12 \mu\text{м}$)

РАЗДЕЛ 1.4 ТИПОВЫЕ УЗЛЫ

1. Устройство навесных элементов




1. * Уточняется в проекте.

2. Металл окрасить за 2 раза или оцинковать

Примечание:

В зоне примыкания к закладной детали в системе с теплоизоляцией из фасадного пенополистирола выполнить противопожарную рассечку шириной не менее 150мм из негорючих материалов.


2. Устройство примыкания к закладным деталям фасада

**Примечание:**

В зоне примыкания к закладной детали в системе с теплоизоляцией из фасадного пенополистирола выполнить противопожарную рассечку шириной не менее 150мм из негорючих материалов.

3. Конструктивное решение крепления двухслойного утеплителя при выравнивании основания

48




Примечание:


Система теплоизоляции должна начинаться на нижней и заканчиваться на верхней отметках её применения сплошной рассечкой из негорючих минераловатных плит по всему периметру здания; высота поперечного сечения рассечек - не менее 150 мм;

При применении системы теплоизоляции от уровня отмостки здания, допускается устанавливать (поднимать над нижним торцом системы) нижнюю «концевую» рассечку из негорючих минераловатных плит на высоту не более 0,75м, считая от уровня отмостки здания.

4. Конструктивное решение крепления двухслойного утеплителя общей толщиной более 200мм





5. Устройство плиточной облицовки (вертикальный разрез)

**Примечание:**


В пределах 0,2м от верхней границы плиточной облицовки в системе с теплоизоляцией из фасадного пенополистирола выполнить противопожарную рассечку шириной не менее 100мм из негорючих материалов.

Устройство плиточной облицовки (горизонтальный разрез)


**Примечание:**

В пределах 0,2м от верхней границы плиточной облицовки в системе с теплоизоляцией из фасадного пенополистирола выполнить противопожарную рассечку шириной не менее 100мм из негорючих материалов.

6. Утепление перекрытия и стены балкона (лоджии, арки)



7. Утепление стены балкона (лоджии, арки) с металлической сеткой



В качестве армирующей сетки применить сетку стальную оцинкованную 20x20мм.

† Дюбель для крепления сетки с ронделью стальной оцинкованной.


* Штукатурный состав из ц/п раствора с добавкой СС 81

ПРИЛОЖЕНИЕ В**Теплотехнический расчет наружных стен (пример расчета)****Расчет повышения теплозащиты стены**

Административное здание в г. Москве.

Усиление теплозащиты выполнено с применением полистирольных плит марки 25. принятая конструкция стены дана на расчетной схеме

Расчетная схема стены.



1 – цементно-известковая штукатурка,

$\lambda_1 = 0,87 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C}); d_1 = 0,02 \text{ м};$

2 – кирпичная кладка,

$\lambda_2 = 0,64 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C}); d_2 = 0,51 \text{ м};$

3 – плита пенополистирола марки ПСБ-С-25Ф,

$\lambda_3 = 0,042 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C}); d_3 = ? ;$

4 – защитно-декоративный слой,

$\lambda_4 = 0,87 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C}); d_4 = 0,006 \text{ м}.$

Требуемое сопротивление теплопередаче стены является функцией числа градусо-суток отопительного периода ($ГСОП$):

$$ГСОП = (t_{в} - t_{ом. пер.}) \cdot Z_{ом. пер.} \quad (1)$$

где: $t_{в}$ – расчетная температура внутреннего воздуха, $^\circ\text{C}$;

$t_{ом. пер.}$ $Z_{ом. пер.}$ – средняя температура, $^\circ\text{C}$ и продолжительность, сут. периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°C по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

$$ГСОП = (18 + 3,1) \cdot 214 = 4516;$$

Требуемое сопротивление теплопередаче стены определяем по одной из следующих формул в соответствии с функциональным назначением здания:

$$\text{Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения } R_{тр} = 0,00035 \text{ ГСОП} + 1,4; \quad (2)$$

$$\text{Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом } R_{тр} = 0,0003 \text{ ГСОП} + 1,2; \quad (3)$$

$$\text{Производственные с сухим и нормальным режимами } R_{тр} = 0,0002 \text{ ГСОП} + 1,0 \quad (4)$$

Тогда, для административного здания выполняем расчет по формуле (3):

$$R_{тр} = 0,0003 \cdot 4516 + 1,2 = 2,55 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}.$$

Сводные результаты $ГСОП$ и значения требуемого сопротивления теплопередаче для различных населенных пунктов, приведены в приложении А.

Сопротивление теплопередаче стены без наружной теплоизоляции составляет:

$$R_o^{сущ} = \frac{1}{\alpha_g} + R_{01} + R_{02} + \frac{1}{\alpha_n} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,02}{0,87} + \frac{0,51}{0,64} + \frac{1}{23} = 0,96 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт} \quad (5)$$

Значение требуемого усиления теплозащитных свойств составит:

$$\Delta R = R_o^{мп} - R_o^{сущ} = 2,55 - 0,96 = 1,59 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт} \quad (6)$$

При необходимости, вычитаем сопротивление теплопередаче защитно-декоративного слоя R_{04} , равного

$$R_{04} = \frac{d_4}{I_4} = \frac{0,006}{0,87} = 0,007 \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт} \text{ ,} \quad (7)$$

$$\Delta R = 1,59 - 0,007 = 1,583 \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$$

Толщина слоя дополнительной теплоизоляции при $I_3 = 0,042 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{°C})$ и коэффициенте теплотехнической $r = 0,92$ составит:

$$d = \Delta R \cdot \frac{I}{r} = 1,583 \cdot \frac{0,042}{0,92} = 0,072 \text{ м} \quad (8)$$

Принимаем слой изоляции равным 80 мм, кратно номенклатуре типовых толщин, тогда фактическое сопротивление теплопередаче составит:

$$R_o^{\text{фак}} = R_o^{\text{суш}} + (R_3 \cdot r) + R_4 = 0,96 + \left(\frac{0,08}{0,042} \cdot 0,92\right) + \frac{0,006}{0,87} = 2,72 \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт} \quad (9)$$

Данный вариант стеновой ограждающей конструкции, для здания 2-го типа, соответствует требованиям по теплозащите здания для региона Москва, при толщине наружной теплоизоляции **80 мм**. Фактическое сопротивление теплопередаче составит: **2,72 м² °C/Вт**.


Расчет необходимости парозащиты стены

1. Цель расчета – определение необходимости устройства специальной парозащиты в многослойной стене.

2. Исходные данные – административное здание в г. Москва

$t_{\text{вн}} = 18 \text{ °C}$; $\varphi_{\text{вн}} = 50 \%$; $R_{\text{фак}} = 2,72 \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$ (см. расчет теплозащиты стены).

3. Конструкция стены:



- 1 – цементно-известковая штукатурка,
 $\lambda = 0,87 \text{ Вт}/\text{м} \cdot \text{°C}$; $\mu = 0,098 \text{ мг}/\text{м} \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}$;
 2 – кирпичная кладка,
 $\lambda = 0,64 \text{ Вт}/\text{м} \cdot \text{°C}$; $\mu = 0,14 \text{ мг}/\text{м} \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}$;
 3 – плита пенополистирола ПСБ-С-25Ф
 $\lambda = 0,042 \text{ Вт}/\text{м} \cdot \text{°C}$; $\mu = 0,03 \text{ мг}/\text{м} \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}$;
 4 – защитный слой из тонкостенной штукатурки
 $\lambda = 0,87 \text{ Вт}/\text{м} \cdot \text{°C}$; $\mu = 0,13 \text{ мг}/\text{м} \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}$.
 а – а – плоскость возможной конденсации

Сопротивление теплопередаче внутренних слоев с учетом коэффициента теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций $1/\alpha_{\text{в}} = 0,115$, принимаемому по табл. 4* СНиП П-3-79* составит:

$$R_o^{\text{вн.слоев}} = \frac{0,08}{0,042} \cdot 0,92 + \frac{0,51}{0,64} + \frac{0,02}{0,87} + 0,115 = 2,69 \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$$

4. Требуемое сопротивление паропроницанию слоев стены до плоскости возможной конденсации должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:

а) из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации $R_{II1}^{mp} = (e_e - E) \cdot \frac{R_{II.H.}}{(E - e_n)}$, (10)

б) из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха.

$$R_{II2}^{mp} = \frac{0,0024 \cdot Z_o \cdot (e_e - E_o)}{(g_w \cdot d_w \cdot \Delta w_{cp} + h)}. \quad (11)$$

5. Проверка возможности влагонакопления за годовой период.

Значения среднемесячных температур наружного воздуха для Москвы по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и средней упругости водяных паров наружного воздуха по табл.5 изменения №1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», приведены в таблице 1:

Таблица 1

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$T_n, ^\circ\text{C}$	-10,2	-9,2	-4,3	4,4	11,9	16,0	18,1	16,3	10,7	4,3	-1,9	-7,3
$e_n, \text{гПа}$	2,8	2,9	3,9	6,2	9,1	12,4	14,7	14,0	10,4	7,0	5,0	3,6

Значение Z_o продолжительности, сут, периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (табл.1, стр. 8) составит 145 сут.

Температура в плоскости возможной конденсации, соответствующая среднезонным температурам, определяется по формуле:

$$t_e = t_n - (t_n - t_n) \cdot \frac{R_{ог}}{R_{фак}}, \quad (12)$$

Сезонные и среднемесячные температуры по таблице 1:

зимний период (средние температуры наружного воздуха ниже минус 5 °C)

$$Z_1 = 3 \text{ мес.}; \quad t_{н1} = -8,9 \text{ }^\circ\text{C}; \quad t_1 = 18 - (18 + 8,9) \cdot \frac{2,69}{2,72} = -8,6 \text{ }^\circ\text{C};$$

весенне-осенний период (средние температуры наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °C)

$$Z_2 = 4 \text{ мес.}; \quad t_{н2} = +0,63 \text{ }^\circ\text{C}; \quad t_2 = 18 - (18 - 0,63) \cdot \frac{2,69}{2,72} = +0,8 \text{ }^\circ\text{C};$$

летний период (средние температуры наружного воздуха выше плюс 5 °C)

$$Z_3 = 5 \text{ мес.}; \quad t_{н3} = +14,6 \text{ }^\circ\text{C}; \quad t_3 = 18 - (18 - 14,6) \cdot \frac{2,69}{2,72} = +14,6 \text{ }^\circ\text{C};$$

Упругость водяного пара, Па, принимаемую по температуре в плоскости возможной конденсации, определяем при средней температуре наружного воздуха зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов по формуле:

$$E_n = 10^{\frac{657,5 + 10,245t_n}{236 + t_n}}, \text{ [Па]} \quad (13)$$

соответственно $E_1 = 320 \text{ Па}$; $E_2 = 648 \text{ Па}$; $E_3 = 1662 \text{ Па}$;

Упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяем по формуле

$$E = \frac{1}{12} (E_1 z_1 + E_2 z_2 + E_3 z_3) \quad (14)$$

$$E = (320 \cdot 3 + 648 \cdot 4 + 1662 \cdot 5) / 12 = 989 \text{ Па}$$

Упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и влажности этого воздуха определяем по формуле:

$$e_e = (j_{вн} / 100) E_e, \text{ Па} \quad (15)$$

где, $E_e = 206,4$ Па, при $t_{вн} = 18$ °С по формуле (13).

$$e_e = (50/100) \cdot 206,4 = 1032 \text{ Па};$$

Средняя упругость водяного пара за годовой период, (см. табл.1): $e_n = \Sigma e_n / 12 = 767$ Па. (16)

$$R_{П.НАР.СЛОЯ} = 0,006/0,13 = 0,046 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па/мг};$$

$$R_{П.ВНУТ.СЛОЯ} = 0,08/0,03 + 0,51/0,14 + 0,02/0,098 = 6,51 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па/мг}.$$

По формуле (10):

$$R_{П1}^{mp} = (e_e - E) \cdot \frac{R_{П.Н.}}{(E - e_n)} = (1032 - 989) \cdot 0,046 / (989 - 767) = \underline{0,009} < \underline{6,51} \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па/мг}.$$

то есть по этому условию устройство парозащиты не требуется.

6. Проверка возможности влагонакопления за период с отрицательными среднемесячными температурами.

Средняя упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами Z_o (см. табл.1) :

$$e_{нo} = 364 \text{ Па}.$$

Средняя температура наружного воздуха за тот же период (см. табл.1):

$$t_{нo} = - 6,58 \text{ }^\circ\text{C}.$$

По формуле (12):

$$t_o = 18 - (18 + 6,58) \cdot \frac{2,69}{2,72} = - 6,31 \text{ }^\circ\text{C};$$

этой температуре по формуле (13) соответствует $E_o = 382$ Па.

По формуле:

$$\eta = \frac{0,0024(E_o - e_{н.o})Z_o}{R_{П.Н}} = 0,0024 \cdot (382 - 364) \cdot 145/0,046 = 136,17. \quad (17)$$

При $\gamma = 25 \text{ кг/м}^3$; $\delta = 0,08 \text{ м}$; $\Delta W_{cp} = 25 \text{ \%}$, находим по формуле (11):

$$R_{П2}^{mp} = \frac{0,0024 \cdot Z_o \cdot (e_e - E_o)}{(g_w \cdot d_w \cdot \Delta W_{cp} + h)} = 0,0024 \cdot 145 \cdot (1032 - 382) / (25 \cdot 0,08 \cdot 25 + 136,17) = \underline{1,21} < \underline{6,51} \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па/мг}$$

то есть по этому условию устройство дополнительной пароизоляции также не требуется.

Расчет выполнен по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». При необходимости выполнения развернутых расчетов, рекомендуется применять Свод правил по проектированию тепловой защиты СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Инструкция по наружному утеплению стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки

1. Общие положения.

Инструкция по монтажу систем наружной теплоизоляции фасадов зданий (далее системы теплоизоляции) «Ceresit WM» и «Ceresit VWS» разработана для проведения и проверки правильности монтажа систем теплоизоляции «Ceresit WM» и «Ceresit VWS».

Перед началом работ по монтажу системы теплоизоляции ознакомьтесь с настоящей Инструкцией, Материалами для проектирования и рабочими чертежами узлов, Техническими описаниями на применяемые материалы.

Системы теплоизоляции «Ceresit WM» и «Ceresit VWS» (производитель – компания «Хенкель Баутехник») представляют собой системы наружной теплоизоляции фасадов зданий и сооружений «скрепленного типа», в качестве теплоизоляционного слоя в которых применяются:

- минеральные плиты из базальтового волокна (далее минераловатные плиты) – система «Ceresit WM»;
- плиты из пенополистирола – система «Ceresit VWS». При этом противопожарные рассечки выполняются из минераловатных плит.

Системы теплоизоляции «Ceresit WM» и «Ceresit VWS» предназначены для утепления как вновь возводимых сооружений, так и реконструируемых зданий.

Системы теплоизоляции «Ceresit WM» и «Ceresit VWS» являются эквивалентом строительного изделия, поставляемым в виде комплекта заранее изготовленных, однозначно идентифицируемых и сертифицированных материалов. Применение не системных материалов или материалов других производителей не допускается.

Примечание - В связи с разработкой новых материалов и совершенствованием систем теплоизоляции производитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящую Инструкцию, Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов, Технические описания на материалы и другие технические публикации.

Монтаж систем теплоизоляции рекомендуется начинать после:

- завершения всех внутренних «мокрых» процессов (кладка, бетонные и штукатурные работы, устройство цементной стяжки) и обеспечения достаточного просушивания всего объекта;
- устройства кровельного покрытия;
- монтажа оконных и дверных блоков.

На время монтажа необходимо принять меры для предотвращения попадания воды на поверхность и внутрь систем.

Монтаж систем теплоизоляции следует проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C, если нет других конкретных указаний.

При производстве работ рекомендуется применять следующие инструменты:

- линейку и угольник стальные;
- нож и пилу с жесткими лезвиями;
- резиновый молоток;
- штукатурный шпатель из нержавеющей стали;
- зубчатую кельму из нержавеющей стали с размером зуба 8 мм;
- зубчатую кельму из нержавеющей стали с размером зуба 4 мм;
- кельмы для внешних и внутренних углов из нержавеющей стали;
- широкий фасадный шпатель из нержавеющей стали);
- пластиковую терку толщиной не менее 3-х мм;
- терки полиуретановые приблизительно 30 x 40 см (для уплотнения стыков плит).

2. Подготовительные работы.

2.1. Установка строительных лесов.

Леса следует устанавливать на расстоянии от наружной стены, равным толщине утеплителя плюс 45 см. Для анкеровки лесов необходимо эффективно использовать оконные и дверные проемы, балконные плиты и другие конструкции, позволяющие уменьшить количество мест крепления, проходящих сквозь устраиваемую систему теплоизоляции. В местах, где нужно обеспечить прямое крепление строительных лесов к наружной стене, крепежные анкеры следует устанавливать с небольшим наклоном вниз. Это предотвратит попадание дождевой воды внутрь теплоизоляционного слоя.

Для удобства монтажа систем теплоизоляции строительные леса должны быть установлены с запуском за углы здания на расстоянии не менее 2 м.


Не рекомендуется проводить монтаж систем теплоизоляции с навесных строительных люлек.

2.2. Подготовка строительного основания

Подготовка строительного основания должна включать в себя следующие операции:

механическую очистку основания от остатков строительного раствора, загрязнений (пыли, мела и т.д.);

- механическое удаление и/или удаление специальными растворами высолов, цементных и известковых налетов;
- механическое удаление грибков, лишайников, мхов, плесени и последующая обработка пораженных участков противогрибковым средством Ceresit СТ 99 (Примечание – Средство содержит органические биоцидные компоненты и поэтому при работе с ним запрещается принимать пищу, пить и курить, а также не допускается его нанесение методом распыления.);
- проверку несущей способности основания (рис.1);
- удаление осыпающихся и непрочных участков основания (рис.2);
- заполнение изъянов поверхности основания глубиной более 10 мм ремонтной шпаклевкой Ceresit СТ 29;
- обработку основания универсальной грунтовкой Ceresit СТ 17 (рис.3) (выполняется при необходимости);
- очистка от ржавчины и обработка антикоррозийной грунтовкой металлических деталей, закрываемых системой теплоизоляции.



Следует проверить строительное основание на отклонение от плоскости. Неровности основания не должны превышать 1 см во всех направлениях при проверке 2-х метровым правилом. Если основание не отвечает этим требованиям, его необходимо выровнять строительным раствором (например, Ceresit СТ 29).

3. Монтаж систем теплоизоляции Ceresit


При монтаже систем должна соблюдаться следующая последовательность операций:

- установка цокольного профиля;
- приклеивание теплоизоляционных плит к основанию;

- механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями;
- установка усиливающих элементов и профилей;
- создание защитного армированного слоя;
- грунтование защитного армированного слоя;
- устройство внешнего декоративного слоя;
- грунтование и окраска декоративно-защитного слоя (выполняется при необходимости);
- заделка мест крепления строительных лесов.

3.1. Монтаж цокольного профиля

Монтаж цокольного профиля (рис.4) следует выполнять в соответствии с проектом, горизонтально, в одной плоскости, прикрепляя его к основанию дюбелями. Расстояние между дюбелями не должно превышать 30 см. Между соседними профилями необходимо оставлять зазор 2-3 мм для стыковки с помощью пластмассовых соединительных элементов.



Не допускается соединение цокольного профиля внахлест.

В местах крепления цокольного профиля необходимо обеспечить его плотное примыкание к основанию, используя соответствующие по толщине специальные подкладочные шайбы (рис.5).

На углах здания цокольный профиль формируется с помощью двух косых надрезов и последующего сгиба (рис.6). Соединение цокольного профиля осуществляется при помощи пластмассовых соединительных элементов.

3.2. Приклеивание теплоизоляционных плит к основанию

Приклеивание теплоизоляционных плит необходимо выполнять с использованием специальных клеевых составов:

- Ceresit СТ 190 – для приклейки минераловатных плит;
- Ceresit СТ 83 или Ceresit СТ 85 – для приклейки плит из пенополистирола.

3.2.1. Приготовление растворной смеси

Клеевые составы поставляются в виде сухой смеси в герметичных мешках.

Для приготовления растворной смеси берут точно отмеренное количество чистой воды (от +15 до +20°C). Сухую смесь постепенно добавляют в воду при постоянном перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ (рис.7). Скорость вращения мешалки должна составлять 400 – 800 об/мин.

Перемешивание растворной смеси миксером со скоростью вращения мешалки, превышающей 800 об/мин, может привести к расслоению растворной смеси.

Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут для созревания смеси, после чего ее перемешивают еще раз.

В процессе работы консистенцию растворной смеси поддерживают за счет ее повторного перемешивания. Добавление воды в растворную смесь не допускается.




3.2.2. Нанесение клеевого состава на теплоизоляционные плиты

Клей с помощью штукатурного шпателя наносится на теплоизоляционные плиты валиком шириной 50-80 мм и толщиной 10 -20 мм по всему периметру с отступом от краев 3-4 см и дополнительно 5-8 «куличами» по плоскости плиты (рис.8).

Полоса клея, наносимого по контуру плиты должна иметь разрывы, чтобы исключить образование воздушных пробок. После установки плиты утеплителя в проектное положение площадь адгезионного контакта должна составлять не менее 40% скрепляемой поверхности.

Перед нанесением клеевого раствора поверхность минераловатной плиты следует загрунтовать тонким слоем того же самого клеевого раствора (рис.9).



При монтаже двухслойных минераловатных плит с повышенной плотностью наружного слоя (например, ROCKWOOL Facade Slab, PAROC FAS 4) клеевой состав для приклеивания должен наноситься на мягкую сторону плиты.

Если неровности основания не превышают 3 мм нанесение клеевого состава производится по всей поверхности плиты с помощью зубчатого шпателя с размером зуба 10-12 мм.

На минераловатные плиты с поперечной ориентацией волокон (ламели) клеевой раствор наносится по всей поверхности плиты зубчатым шпателем с размером зуба 10-12 мм. (рис.10).

Сразу же после нанесения клеевого состава плита устанавливается в проектное положение, излишки выступившего клея удаляют (рис.11).


Не оставляйте клеевой состав на торцах теплоизоляционных плит.

Теплоизоляционные плиты приклеиваются на основание снизу вверх, начиная от цокольного профиля горизонтальными рядами, с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду, причем на внешних и внутренних углах следует выполнять зубчатое зацепление плит (рис.12).

При теплоизоляции цокольной части здания плиты утеплителя приклеиваются в направлении сверху вниз от цокольного профиля.

После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль, зазор между строительным основанием и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной (например, монтажной пеной Macroflex).

Устанавливать теплоизоляционные плиты следует вплотную друг к другу. В случае, если после установки плит остаются зазоры шириной более 2 мм, их необходимо заполнить клиновидными полосками, вырезанными из теплоизоляционного материала (рис.13).



Не допускается заполнение швов между теплоизоляционными плитами клеевым составом.

На углах оконных и дверных проемов следует устанавливать теплоизоляционные плиты с угловым вырезом таким образом, чтобы стыки швов с примыкающими плитами находились на расстоянии не менее 100 мм от угла проема.

Швы между теплоизоляционными плитами должны располагаться на расстоянии не менее 100 мм от края выступа на плоскости основания или от границы разных материалов основания (например бетонные участки в кладке).

Если оконные и дверные блоки смонтированы в плоскости фасада, то теплоизоляционные плиты следует устанавливать с напуском на коробку блока не менее 2 см. Предварительно по периметру коробки должна быть наклеена уплотнительная полиуретановая лента или специальный примыкающий профиль.

В случае, если оконные и дверные блоки утеплены по отношению к плоскости фасада, и необходимо утеплить откос, то сначала устанавливаются теплоизоляционные плиты основной плоскости фасада с необходимым напуском вовнутрь проема, а затем, подготовленные по размеру плиты утеплителя приклеиваются на откосы. Предварительно по периметру коробки должна быть наклеена уплотнительная полиуретановая лента или специальный примыкающий профиль.

Уплотнительная лента в проектном положении должна быть сжата не менее, чем на 1/3 от своей толщины в свободном состоянии.

На всех углах уплотнительную ленту необходимо разрезать. Не допускается огибание угла сплошной лентой без соединения «встык».

В системе теплоизоляции «Ceresit VWS» поэтажные горизонтальные противопожарные рассечки, окантовки оконных и дверных проемов выполняются из минераловатных плит. Высота поперечного сечения рассечек и окантовок должна быть не менее 150 мм.

Все элементы (например, электропроводка и т.д.), которые не снимаются с фасада и при монтаже теплоизоляционного слоя оказываются под ним, маркируются во избежание их повреждения при последующем дюбелировании.

Раскрой теплоизоляционных плит производится при помощи стальной линейки, угольника, ножа с широким лезвием и пилы с мелкими зубьями.

Правильность установки каждой плиты утеплителя в проектное положение контролируется 2-х метровым уровнем.

Минераловатные плиты иногда имеют крупные включения связующего материала, используемого при их изготовлении, которые в дальнейшем могут стать причиной появления темных пятен на поверхности внешнего декоративного слоя. Поэтому после крепления минераловатных плит необходимо тщательно обследовать их поверхность и механически удалить имеющиеся включения, а образовавшиеся раковины заполнить теплоизоляционным материалом.

Перед установкой дюбелей, поверхность теплоизоляционных плит, при наличии неровных стыков, следует обработать наждачной бумагой или абразивной теркой. Образовавшуюся после шлифования пенополистирольную крошку необходимо удалить с поверхности.

3.3. Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями

Механическое крепление теплоизоляционных плит соответствующими дюбелями выполняется только после полного высыхания клеевого состава, но не менее чем через 72 часа после приклеивания (при температуре воздуха +20°C и относительной влажности 60%).

Дюбелирование выполняется следующим образом:


- сверлится отверстие под дюбель глубиной на 10-15 мм больше длины анкеровки;
- в отверстие с усилием «от руки» вставляется пластиковый дюбель так, чтобы тарельчатый диск дюбеля был вровень с поверхностью плиты;
- забивается или завинчивается (в зависимости от типа дюбеля) металлический распорный сердечник;
- тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывается клеевым раствором для приклеивания плит.

Тарельчатый диск дюбеля после его установки не должен выступать над поверхностью теплоизоляционного слоя.

При забивании металлического распорного сердечника следует исключить возможность повреждения его пластмассовой головки. Поэтому рекомендуется при работе использовать молоток с резиновым бойком или забивать сердечник через деревянную прокладку. Сердечник с поврежденной головкой должен быть заменен.

Количество и тип дюбелей определяются на основе расчетов в проектной документации.

На обычной плоскости фасада крепление дюбелей, как правило, осуществляется на углах плит и в их центре. На внешних углах здания, в зоне повышенных ветровых нагрузок, которое составляет 1,0...2,0 м от грани угла в каждую сторону, производится усиленное дюбелирование (рис.14).



3.4. Установка усиливающих элементов и профилей

Все внешние углы здания, а также углы оконных и дверных проемов усиливаются пластиковыми уголками с сеткой. Уголки устанавливаются встык по отношению друг к другу с нахлестом сетки в местах стыка минимум на 10 см. (рис.15).

При этом:

- на обе плоскости угла на ширину выпусков сетки монтируемого уголка зубчатой теркой (размер зуба 4 мм) наносится клеевой состав;
- в клеевой раствор вдавливаются уголок так, чтобы через его технологические отверстия проступил клеевой состав;
- выпуски сетки уголка прижимаются к поверхности стены;
- проступивший через ячейки сетки клеевой состав снимается гладкой теркой.

Не забудьте после установки усиливающего уголка, нанести клеевой состав на плоскости откосов оконных и дверных проемов и заармировать их сеткой.

На горизонтальные углы, для предотвращения попадания воды на горизонтальные плоскости, устанавливаются пластиковые уголки с капельником.




Вершины углов оконных и дверных проемов, необходимо дополнительно усилить прямоугольными полосками из армирующей сетки размерами не менее 20x30 см. (рис.16).

Для этого:

- на плиту теплоизоляции в вершинах углов проемов зубчатой теркой (размер зуба 4 мм) наносят клеевой состав по размеру полоски;
- легким надавливанием гладкой стороной терки полоску утапливают в клеевой состав и снимают проступившие сквозь сетку излишки клеевого состава.

Усилительная полоска армирующей сетки монтируется без напуска на пластиковый уголок.

При наличии в конструкции здания термодинамического шва, в монтируемую систему теплоизоляции следует установить деформационный профиль (рис.17).



3.5. Создание защитного армированного слоя

Перед созданием защитного армированного слоя необходимо подготовить (нарезать) полотна армирующей сетки требуемой длины и в количестве, достаточном для укрытия всей плоскости утепляемой поверхности (с учетом нахлеста соседних полотен не менее 10 см) и разместить полотна сетки в рулонах на верхнем ярусе строительных лесов.


Полотна армирующей сетки укладывают вертикально сверху вниз до капельника цокольного профиля.

При создании защитного армированного слоя необходимо соблюдать следующую последовательность технологических операций:

- с помощью гладкой стальной терки нанести на плиты утеплителя соответствующий виду утеплителя клеевой состав ровным слоем толщиной 2-3 мм. Эта операция выполняется одновременно на всех ярусах лесов, начиная с правого угла стены на ширину 1,6 – 1,8 м;

Перед нанесением клеевого состава поверхность минераловатной плиты следует загрунтовать тонким слоем того же самого клеевого состава.

- размотать приготовленный рулон сетки между стеной и строительными лесами на всю длину подготовленной поверхности;
- натянуть полотно сетки и прислонить к нанесенному клеевому составу;
- зафиксировать сетку в клеевом составе и сразу установить второе полотно сетки (как это указано выше) с нахлестом не менее 10 см на предыдущее (рис.18);
- утопить сетку предыдущего полотна в клеевой состав;
- сразу же нанести второй слой клеевого состава толщиной до 3 мм, ровно разглаживая поверхность так, чтобы сетка не была видна;
- в местах примыкания защитного армированного слоя к оконным и дверным блокам кельмой снять фаску под 45° до уплотнительной ленты.



Армирующую сетку запрещается укладывать непосредственно на теплоизоляционный слой. Сетка должна располагаться внутри клеевого слоя и не просматриваться на его поверхности.

Неровности на поверхности защитного армированного слоя удаляются на следующий день после его создания.

3.5.1. Меры по антивандальной защите

Для предотвращения механического повреждения системы теплоизоляции на высоту 2,5 м от цокольного профиля защитный армированный слой выполняется в антивандальном исполнении. Антивандальная защита представляет собой усиление армирующего слоя дополнительным слоем панцирной или обычной сетки, утопленным в клеевой состав.

- С помощью гладкой стальной терки нанести на плиты утеплителя соответствующий виду утеплителя клеевой состав ровным слоем толщиной 2-3 мм;
- заранее подготовленные полотна сетки утопите в клеевой состав;
- проступивший через ячейки сетки клеевой состав снимите гладкой стороной терки.

Устройство антивандальной защиты с использованием панцирной сетки производится до создания защитного армирующего слоя.

Соседние полотна панцирной сетки монтируются встык, без перехлеста.

По технологии, описанной в п.3.5, нанесите второй слой армирующей сетки с нахлестом соседних полотен не менее 10 см.

3.6. Устройство внешнего декоративного слоя

К нанесению внешнего декоративного слоя можно приступать только после полного высыхания защитного армированного слоя, но не ранее чем через 72 часа (при температуре окружающей среды 20°C и относительной влажности воздуха 60%).

3.6.1. Грунтовка под декоративную отделку

Перед нанесением внешнего декоративного слоя поверхность основания необходимо загрунтовать грунтовкой Ceresit СТ16 (если для создания декоративного слоя используют силикатные штукатурки Ceresit СТ 72 Ceresit СТ 73, то грунтование осуществляют грунтовкой Ceresit СТ15).

Перед нанесением грунтовку необходимо тщательно перемешать.

Грунтовка наносится на поверхность защитного армированного кистью равномерным слоем за один проход (рис.19).

Не допускается использовать для нанесения грунтовки малярный валик и разбавлять грунтовку водой.

Грунтовки Ceresit СТ 15 и Ceresit СТ16 рекомендуется применять в цвете, близком к цвету используемой впоследствии декоративной штукатурки.




Рис.19

3.6.2. Нанесение внешнего декоративного слоя

К созданию декоративного слоя можно приступать не менее чем через 6 часов после нанесения грунтовочного слоя (при температуре окружающей среды 20 С и относительной влажности воздуха 60%).

Для устройства внешнего декоративного слоя используют тонкослойные штукатурки:

- минеральные – Ceresit СТ 35 (короед), Ceresit СТ 36 (структурная), Ceresit СТ 137 (камешковая);
- акриловые - Ceresit СТ 60 (камешковая), Ceresit СТ 63, Ceresit СТ 64 (короед), Ceresit СТ 77 (мозаичная);
- силикатные - Ceresit СТ 72 (камешковая), Ceresit СТ 73 (короед);
- силиконовые - Ceresit СТ 74 (камешковая), Ceresit СТ 75 (короед).

3.6.2.1. Приготовление растворной смеси

Акриловые, силикатные и силиконовые штукатурки поставляются готовыми к применению в пластиковых ведрах. Перед использованием содержимое емкости следует тщательно перемешать. При необходимости, довести штукатурку до нужной консистенции можно, добавив в нее небольшое количество воды (не более 125 мл на 20 кг штукатурки) и перемешав повторно.

Избыток воды может сделать применение штукатурки невозможным.

Минеральные штукатурки поставляются в виде сухой смеси в герметичных мешках. Для приготовления растворной смеси берут точно отмеренное количество чистой воды (от +15 до +20°С). Сухую смесь постепенно добавляют в воду при постоянном перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. Скорость вращения мешалки должна составлять 400 – 800 об/мин.

Перемешивание растворной смеси миксером со скоростью вращения мешалки, превышающей 800 об/мин, может привести к расслоению растворной смеси.

Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут для созревания смеси, после чего ее перемешивают еще раз.

В процессе работы консистенцию растворной смеси поддерживают за счет ее повторного перемешивания. Добавление воды в растворную смесь не допускается.

3.6.2.2. Нанесение на основание

Растворную смесь декоративной штукатурки наносят на основание при помощи терки из нержавеющей стали, при этом терку держат под углом 60° к поверхности (рис.20). Толщина наносимого слоя должна соответствовать размеру зерна минерального заполнителя, за исключением штукатурки Ceresit СТ 36.



Рис.20

Спустя некоторое время, когда растворная смесь перестанет прилипать к инструменту, формируют фактуру штукатурки при помощи пластиковой терки:

- для декоративной штукатурки «камешковая» фактуру в виде густо уложенных одинаковых по размеру камешков формируют мелкими круговыми движениями, направленными в одну сторону;
- для декоративной штукатурки «короед» в зависимости от амплитуды и траектории движения терки можно получить горизонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные борозды.

Пластиковую терку при выполнении работ следует держать строго параллельно обрабатываемой поверхности, а фактуру формировать легкими скользящими движениями, избегая сильного нажима на штукатурный слой (рис.21).



Периодически удаляйте излишки растворной смеси, скапливающиеся на рабочей поверхности пластиковой терки. Не рекомендуется очищать рабочую пластиковую поверхность терки водой, используйте для этого ветошь.

Не возвращайте излишки связующего декоративной штукатурки с поверхности пластиковой терки обратно в емкость с растворной смесью.

«Структурную» штукатурку Ceresit СТ 36 наносят на основание при помощи терки из нержавеющей стали, при этом терку нужно держать под углом 60° к поверхности. Толщина наносимого слоя должна составлять 3-5 мм (но не более 8 мм). Фактуру поверхности формируют сразу же после нанесения штукатурки при помощи мехового или поролонового валика, терки, резинового или металлического шпателя, кисти или других инструментов (рис.22-24).



«Мозаичная» декоративная штукатурка Ceresit СТ 77 наносится на основание при помощи терки из нержавеющей стали, причем терку нужно держать под углом 60° к поверхности. Толщина наносимого слоя должна соответствовать полутора размерам зерна минерального заполнителя. Штукатурный слой заглаживают той же теркой до того, как поверхность начнет подсыхать. При этом терку не следует сильно прижимать к основанию.

При нанесении «мозаичной» декоративной штукатурки Ceresit СТ 77 работы следует выполнять при температуре воздуха и основания от +10°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, с верхнего угла, опускаясь по схеме «лестницы» вниз и придерживаясь правила «мокрое по мокрому».

При необходимости прервать работу, вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, приклеивают самоклеющуюся малярную ленту. Затем следует нанести штукатурку, сформировать структуру и удалить малярную ленту вместе с остатками штукатурки пока она не схватилась. При возобновлении работ край уже оштукатуренного участка, на котором работы были прерваны, закрывается малярной лентой. Ленту следует удалить сразу после формирования структуры на новом участке штукатурки, до того, как декоративная штукатурка начнет схватываться.

При выполнении работ следует избегать нанесения штукатурки на участках фасада,

находящихся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя.

При нанесении «цветных» минеральных декоративных штукатурок свеженанесенный штукатурный слой в течение 3-х суток (для белой и «под окраску» штукатурок – в течение одних суток) следует защищать от прямого попадания воды и пересыхания. Работы следует выполнять при температуре воздуха и основания от +9°C до +30°C.

Для исключения разнотона декоративного покрытия на больших однородных площадях следует использовать «цветную» декоративную штукатурку одной партии, воду из одного источника, во всех замесах использовать одинаковое количество воды затворения на кг сухой смеси и в течение 3-х суток выдерживать температурный режим применения.

3.6.3. Окраска декоративного защитного слоя.

В случае использования минеральных декоративных штукатурок «под окраску» их окраску осуществляют фасадными красками:

- акриловыми - Ceresit СТ 42, Ceresit СТ 44;
- силикатной – Ceresit СТ 54;
- силиконовой - Ceresit СТ 48.

Окрашивание минеральных декоративных штукатурок Ceresit СТ 35, Ceresit СТ 137 «под окраску» возможно:

- силикатной фасадной краской Ceresit СТ 54 через три дня;
- силиконовой краской Ceresit СТ 48 через семь дней;
- акриловыми красками Ceresit СТ 42, Ceresit СТ 44 через семь дней

после нанесения декоративных штукатурок.

Перед нанесением фасадных красок поверхность декоративной штукатурки при необходимости грунтуется грунтовкой Ceresit СТ 17. После тщательного перемешивания грунтовка Ceresit СТ 17 наносится на основание с помощью кисти. Дальнейшую окраску можно проводить только после полного высыхания грунтовки (через 4-6 часов, в зависимости от условий высыхания).

Фасадные краски Ceresit производятся уже готовыми к применению. Перед использованием содержимое емкости следует тщательно перемешать.

Окрасочное покрытие следует наносить не менее чем за два прохода. Первый слой краски наносят кистью (рис.25). При нанесении первого слоя краску можно довести до нужной консистенции, добавив:

- в акриловые краски Ceresit СТ 42, Ceresit СТ 44 – не более 7%;
- в силикатную – 10-15%;
- в силиконовую краску Ceresit СТ 48 – до 5% чистой воды и повторно перемешав.

Второй, а при необходимости третий, слой краски наносят без разбавляя. Последующие слои можно наносить валиком или краскопультом. При этом нужно следить за равномерностью нанесения краски.

В зависимости от условий высыхания краски второй слой можно наносить через:

- 4-5 часов для акриловых красок Ceresit СТ 42, Ceresit СТ 44;
- 12 часов для силикатной краски Ceresit СТ 54;
- 12-24 часов для силиконовой краски Ceresit СТ 48.

Краска Ceresit СТ 54 имеет сильную щелочную реакцию и может вызвать необратимое обесцвечивание на стеклянных, керамических, полимерных, деревянных, металлических и каменных поверхностях. Поэтому не предназначенные под покраску поверхности (например, окна, двери) необходимо закрывать пленкой или бумагой.

Штукатурные составы на основе акрилового, силикатного или силиконового связующего колеруются в объеме. В этом случае окраска фасадными красками не требуется.

3.7. Заделка мест анкеровки строительных лесов



В процессе демонтажа строительных лесов произведите заделку мест их анкерки в следующем порядке:

- заполните места анкерки лесов в стене тем же теплоизоляционным материалом;
- нанесите слой клеевого раствора и заармируйте его сеткой;
- нанесите защитный декоративный слой;
- загрунтуйте защитный декоративный слой;
- произведите его покраску (если требуется).

4. Консервация системы теплоизоляции в случае незавершенного монтажа

Консервация системы теплоизоляции допускается только после создания защитного армированного слоя на поверхности теплоизоляционного материала и последующего грунтования грунтовкой под декоративную отделку Ceresit СТ 16 (Ceresit СТ 15).

Продолжительность консервации не должна превышать 6-ти месяцев.

5. Требования безопасности

Работы по монтажу систем теплоизоляции Ceresit должны выполняться с учетом требований:

- ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
- ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования;
- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;
- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.3.035-84 ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности;
- ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;
- ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия;
- ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний;
- СниП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СниП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Организация труда и нормы трудозатрат

1. Общие положения.

Монтаж систем с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки выполняется в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.

Выполнение работ необходимо предусматривать в наиболее благоприятное время года в соответствии с допустимой температурой применения материалов. Допускается выполнение работ в зимнее время года при условии соблюдения дополнительных мер по обеспечению требуемых температурного и влажностного режимов, путем устройства теплового контура на строительных лесах.

2. Организация труда.

Организационно-техническая подготовка должна включать:

- обеспечение стройки проектно-сметной документацией;
- оформление финансирования строительства;
- заключение договоров подряда и субподряда на строительство;
- оформление разрешений и допусков на производство работ;
- обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением, системой связи и помещениями бытового обслуживания;
- организацию поставки на строительство оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий.

Бригады, в зависимости от характера работы, следует формировать комплексными или специализированными. Комплексные бригады, как правило, необходимо создавать укрупненными - для производства законченной конструкции, укрупненного этапа работ. Специализированные бригады выполняют отдельные технологические переделы (монтаж теплоизоляции, штукатурные и малярные работы).

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

3. Нормы трудозатрат.

Настоящие нормы трудозатрат разработаны с учетом правил техники безопасности и производственной санитарии. Нормы трудозатрат приведены на одного рабочего из расчета смены продолжительностью 8 часов и регламентируют порядок учета производительности труда при монтаже систем с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки для наружного утепления стен зданий. Основная единица измерения – человеко-час (чел./ч).

Нормами трудозатрат учтены:

- мелкие вспомогательные и подготовительные операции являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса (в составе работ не оговорены);
- подготовительные работы;
- технологические переделы;
- перерывы на отдых (в составе работ не оговорены);
- завершающие работы.

Дополнительные коэффициенты (например, на стесненные условия производства работ) не учтены. Установка водостоков, подоконных отливов, выравнивание отклонений стен от плоскости превышающих допуски - настоящими нормами не учтены и оцениваются дополнительно.

Пооперационная производительность труда на единицу измерения и на условный объем работ приведена в таблице 1 приложения.

Исходные данные для расчета: 1000 кв.м утепляемого фасада с коэффициентом светопроемов - 0,18; планируемые сроки работ - 45 календарных дней.

Таблица 1.

№	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во, ед.изм на усл. объём р-т	Состав звена		Затраты труда чел.ч	
				профессия	кол-во	на ед.изм.	на усл. объём р-т
1	Подготовительные работы						1052,7
1.1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов	кв.м	1200	монтажник	3	0,4350	522,0
1.2.	Очистка стен от загрязнений*	кв.м	1000	штукатур	1	0,0200	20,0
1.3.	Огрунтовка стен*	кв.м	1000	маляр	1	0,0907	90,7
1.4.	Провешивание стен и установка маяков	кв.м	1000	штукатур	1	0,1200	120,0
1.5.	Сплошное выравнивание поверхности*	кв.м	1000	штукатур	2	0,3000	300,0
2	Монтаж теплоизоляции						850,2
2.1.	Установка опорного профиля	м	150	штукатур	1	0,2840	42,6
2.2.	Приклеивание плит утеплителя толщиной 100мм из минераловатных плит / пенополистирола с последующей зачеканкой швов и шлифовкой стыков плит	кв.м	1000	штукатур	2	0,4700	470,0
2.3.	Сверление отверстий глубиной до 200мм , диаметром 8мм электроперфоратором с последующей установкой дюбелей	шт	6150	штукатур	2	0,0549	337,6
3	Устройство армирующего слоя						449,6
3.1.	Установка усиливающих элементов и профилей из стеклосетки	м	400	штукатур	1	0,2980	119,2
3.2.	Устройство штукатурного слоя армированного стеклосеткой	кв.м	1050	штукатур	2	0,3147	330,4
4	Устройство защитно-декоративного слоя						371,2
4.1.	Огрунтовка оштукатуренных поверхностей*	кв.м	1050	маляр	1	0,0907	95,2
4.2.	Отделка фасада декоративным раствором	кв.м	1050	штукатур	1	0,1200	126,0
4.3.	Окраска фасада *	кв.м	1050	маляр	1	0,1428	149,9
5	Разные работы						219,8
5.1.	Переноска материалов со склада на рабочее место на расстояние до 30м	т	32	подсобник	1	1,9800	63,4
5.2.	Подготовка смеси к применению при помощи миксера	т	17	подсобник	1	6,7000	113,9
5.3.	Подача материалов электролебедкой на высоту до 10м	т	32	подсобник	1	1,3300	42,6

Очистка стен от загрязнений, огрунтовка, сплошное выравнивание поверхности (п.п.1.2, 1.3, 1.5) и окраска фасада (п.4.3) выполняются при необходимости.

Средняя проектная производительность труда штукатура составит: 70 (от 55 до 85) кв.м/мес.

Средняя производительность комплексной бригады из 14 чел. (включая: 10 штукатуров-маляров, 3 монтажника и 1 подсобник) при односменной работе, составит 60 (от 50 до 70) кв.м/мес на человека, или 840 (от 700 до 980) кв.м/мес на бригаду.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е**Методы контроля физико-технических свойств материалов**

Испытания свойств образцов материалов выполняют при комнатной температуре и относительной влажности воздуха 50 ± 5 % после достижения ими температуры $20 \pm 2^\circ\text{C}$ или при выдерживании образцов при комнатной температуре не менее 3-х часов, причём пробу сухой смеси берут с точностью ± 1 г. Для затворения проб сухих смесей используется вода по ГОСТ 23732 с температурой $20 \pm 2^\circ\text{C}$, взятая с точностью ± 1 г.

Пробы грунтовок и красок отбирают по ГОСТ 9980.2 при температуре $(20+5)^\circ\text{C}$. Упаковочные единицы с грунтовками, хранившиеся при температурах, ниже указанной, должны быть выдержаны при температуре $(20+5)^\circ\text{C}$ на протяжении 24 ч.

Перед отбором проб грунтовки тщательно перемешивают.

Все испытания проводят с применением поверенных приборов и оборудования. При проведении испытаний разрешается использование других средств измерений и приспособлений, обеспечивающих необходимую точность измерения.

Значение величины каждого показателя материала при физико-технических испытаниях определяют как средне арифметическое значение результатов испытаний не менее трёх образцов.

Технология приготовления материалов должна осуществляться согласно инструкциям на материал.

Контроль показателей свойств материалов выполняется по приведенным ниже методикам.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Обозначение нормативного документа на метод контроля
1	2	3
Физико-механические свойства плит из пенополистирола		
1.	Номинальные отклонения размеров плит, мм	ГОСТ 15588
2.	Плотность, кг/м ³	ГОСТ 15588
3.	Предельные отклонения линейных размеров, мм	ГОСТ 15588
4.	Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, МПа	ГОСТ 15588
5.	Предел прочности при изгибе, МПа	ГОСТ 15588
6.	Водопоглощение за 24 ч, % по объему	ГОСТ 15588
7.	Расчетная теплопроводность для всех марок плит, Вт/(м·°C):	ГОСТ 7076-99
8.	Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)	ГОСТ 28575
9.	Время самостоятельного горения материала, с	ГОСТ 30244-94
Физико-химические свойства минераловатных плит		
1.	Номинальные отклонения размеров плит, мм	ГОСТ 17177
2.	Модуль кислотности минеральной ваты	ГОСТ 2642.3, ГОСТ 2642.4, ГОСТ 2642.7, ГОСТ 2642.8
3.	Водостойкость (рН водной вытяжки)	ГОСТ 4640-1
4.	Плотность однородного/многослойного утеплителя, кг/м ³	ГОСТ 17177
5.	Предельные отклонения линейных размеров, мм	ГОСТ 17 177
6.	Содержание неволокнистых включений, % по массе	ГОСТ 4640
7.	Средний диаметр волокна, мкм	ГОСТ 17177
8.	Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, кПа	ГОСТ 17177
9.	Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения, кПа	ГОСТ 17177
10.	Прочность на отрыв слоев, кПа	ГОСТ 17177
11.	Теплопроводность при условиях эксплуатации А и Б по СНиП 23-02-2003, Вт/(м·°C)	ГОСТ 7076-99
12.	Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)	ГОСТ 28575
Общие требования к дюбелям для крепления плит утеплителя		
1.	Вырывающее усилие, Н	Стандарт организации «Анкерные крепления применяемые в фасадных системах зданий» Методика испытаний Ассоциации «АНФАС»
2.	Максимальная изгибающая нагрузка при прогибе, Н	
3.	Прочность при растяжении, Н	
4.	Морозостойкость, циклов	
5.	Щелочестойкость	
6.	Ударопрочность	

(Продолжение таблицы на следующей странице)

Таблица 1.(продолжение)

1	2	3
	Физико-механические свойства клеевых смесей для крепления плит теплоизоляции и устройства армированного штукатурного слоя	
1.	Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 8735-88
2.	Зерновой состав (остаток на сите 0,63), % Максимальный размер зерен, мм	ГОСТ 8735-88
3.	Средняя плотность растворной смеси, кг/м ³	ГОСТ 5802-86
4.	Время использования растворной смеси, мин	ГОСТ 5802-86
5.	Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 5802-86
6.	Водоудерживающая способность, %	ГОСТ 5802-86
7.	Плотность затвердевшего раствора, г/см ³	ГОСТ 5802-86
8.	Предел прочности при сжатии, МПа	ГОСТ 5802; ГОСТ 310.4
9.	Предел прочности при изгибе, МПа	ГОСТ 5802; ГОСТ 310.4
10.	Ударостойкость базового слоя, Дж	ГОСТ 30629-99
11.	Расплаиваемость, %	ГОСТ 5802-86
12.	Морозостойкость, циклов	ГОСТ 5802-86
	Физико-механические свойства клеевых смесей для крепления плиточных облицовок	
1.	Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 8735-88
2.	Средняя плотность растворной смеси, кг/м ³	ГОСТ 5802-86
3.	Время использования растворной смеси, мин	ГОСТ 5802-86
4.	Время коррекции, мин	По ТУ изготовителя
5.	Площадь контакта плитки с клеем, %	По ТУ изготовителя
6.	Сползание, мм	По ТУ изготовителя
7.	Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 5802-86
8.	Адгезия к бетону, МПа	ГОСТ 24064 ГОСТ 28574
9.	Расплаиваемость, %	ГОСТ 5802-86
10.	Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 5802-86; ГОСТ 310.4-81
11.	Морозостойкость, циклов	ГОСТ 5802-86
	Физико-механические свойства штукатурки	
1.	Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 8735-88
2.	Средняя плотность растворной смеси, кг/м ³	ГОСТ 8735-88
3.	Время использования растворной смеси, минут	ГОСТ 5802-86
4.	Подвижность, см	ГОСТ 5802-86
5.	Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, МПа	ГОСТ 5802; ГОСТ 310.4
6.	Прочность на сжатие через 28 суток, МПа	ГОСТ 5802; ГОСТ 310.4
7.	Морозостойкость, циклы	ГОСТ 5802-86
8.	Адгезия к бетонному основанию, МПа	ГОСТ 24064 ГОСТ 28574
9.	Усадка, %	ГОСТ 24544
	Физико-химические свойства армирующих сеток	
1.	Масса на ед.площади аппретированной сетки (номинальная), г/м ²	ГОСТ 6943.16-94(раздел 4)
2.	Толщина номинальная, мм	По ТУ изготовителя
3.	Размер ячеек, мм	По ТУ изготовителя
4.	Разрывная нагрузка в исходном состоянии, Н/5 см:	ГОСТ 6943.10-79
5.	Разрывная нагрузка после "быстрого" теста*, Н/5 см:	
6.	Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5%-ном растворе NaOH, Н/5 см:	
	Физико-механические свойства тонкослойных минеральных декоративных штукатурок	
1.	Средняя плотность растворной смеси, кг/м ³	ГОСТ 8735-88
2.	Максимальный размер зерна	ГОСТ 8735-88
3.	Время использования растворной смеси, мин	ГОСТ 5802-86
3.	Подвижность, см	ГОСТ 5802-86
4.	Паропроницаемость, мг/м.час.Па	ГОСТ 28575
5.	Усадка, %	ГОСТ 24544
6.	Адгезия к бетонному основанию, МПа	ГОСТ 24064 ГОСТ 28574
7.	Коэффициент водопоглощения, кг/м ² час ^{0,5}	По ТУ изготовителя
8.	Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 5802-86
9.	Прочность на растяжение при изгибе, МПа	ГОСТ 310.4.
10.	Морозостойкость по величине снижения адгезионной прочности, циклы	По ТУ изготовителя
11.	Стойкость к атмосферным осадкам. Долговечность, циклы	ГОСТ 9.401-91

(Продолжение таблицы на следующей странице)

Таблица 1.(продолжение)

1	2	3
	Физико-механические свойства тонкослойных полимерных декоративных штукатурок	
1	Плотность растворной смеси, кг/м ³	ГОСТ 8735-88
2	Подвижность, см	ГОСТ 5802-86
3	Паропроницаемость, мг/м.час.Па	ГОСТ 28575
4	Наибольшая крупность заполнителя, мм	ГОСТ 8735-88
5	Толщина слоя, мм	ГОСТ 166
6	Время высыхания при температуре 20 ± 10 °С до степени 3, мин	ГОСТ 19007
7	Адгезия к бетонному основанию, МПа	ГОСТ 28089; ГОСТ 28574
8	Коэффициент водопоглощения, кг/м ² час ^{0.5}	По ТУ изготовителя
9	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20 ± 2 °С, ч	ГОСТ 9.403
	Физико-механические характеристики затирок (шпаклёвок) для швов	
1.	Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 8735-88
2.	Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 5802-86
3.	Начало схватывания, ч	ГОСТ 310.3
4.	Конец схватывания, ч	ГОСТ 310.3
5.	Средняя плотность растворной смеси, кг/м ³	ГОСТ 8735-88
6.	Ширина шва без образования трещин, мм	По ТУ изготовителя
7.	Морозостойкость, циклов	По ТУ изготовителя
8.	Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 1/28 суток, МПа	ГОСТ 310.3
9.	Прочность на сжатие в возрасте 1/28 суток, МПа	ГОСТ 310.3
10.	Усадка в возрасте 28 суток, %	ГОСТ 24544
	Физико-химические свойства грунтовок	
1.	Плотность, кг/м ³	ГОСТ 28513
2.	Массовая доля нелетучих веществ, %	ГОСТ 17537
3.	Время высыхания до степени 3, ч	ГОСТ 19007
4.	Укрывистость высушенной плёнки, г/м ²	ГОСТ 8784
5.	Значение pH	ГОСТ 52020
6.	Глубина проникновения, мм	По ТУ изготовителя
7.	Стойкость плёнки к статическому воздействию воды при температуре 20±2°С, ч	ГОСТ 9.403
8.	Твёрдость плёнки, у.е.	ГОСТ 5233-89
9.	Эластичность плёнки, мм	ГОСТ 6806-80
	Физико-химические свойства красок	
1.	Цвет пленки краски	По ТУ изготовителя
2.	Внешний вид пленки	По ТУ изготовителя
3.	Массовая доля нелетучих веществ, %	ГОСТ 17537
4.	Степень перетира, мкм	ГОСТ 6589
5.	Адгезия покрытия, баллы	ГОСТ 15140
6.	Время высыхания степени 3 при температуре (20± 2)°С, ч	ГОСТ 19007
7.	Укрывистость высушенной пленки, г/ м2	ГОСТ 8784
8.	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3, отн.ед:	ГОСТ 5233-89
9.	Смываемость пленки краски, г/м ² , не более	ГОСТ 52020
10.	Условная светостойкость покрытия, ч	ГОСТ 21903
11.	Стойкость пленки статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2)°С, ч	ГОСТ 9.403
12.	Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы	По ТУ изготовителя

Примечание - При пользовании настоящим приложением целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то следует руководствоваться методикой испытаний по техническим условиям изготовителя.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

18.09.2006 внесены правки в соответствии с рекомендациями изложенными в экспертном заключении ТК 465 «Строительство».

внесены правки в соответствии с рекомендациями ЛПСИСЭС ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко.

Ключевые слова: стандарт организации, ограждающие конструкции, системы утепления и отделки фасадов, материалы для проектирования, рабочие чертежи, теплотехнические расчеты, инструкция по монтажу, технические описания, теплозащита, снижение энергопотребления, снижение материалоемкости

Организации разработчики

ГУ «Энлаком»

Директор



Т.А. Усатова


Исполнитель Главный инженер



А.Ю. Калинин


ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Заместитель Генерального директора
Канд.техн.наук



С.М. Гликин

Исполнитель Руководитель отдела



А.М. Воронин


ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

Руководитель



А.В. Пестрицкий

Исполнитель Руководитель отдела



А.А. Гусев


ООО «Хенкель Баутехник»

Генеральный директор



А.Ф. Зайцев

Руководитель Начальник Технического
разработки департамента
Канд.хим.наук



Б.М. Синекаев

Исполнители Зам.гл.технолога
Магистр техники и
технологий



А.С. Монтянов

Зам.гл.технолога



Э.Ю. Михайлов